


دراسة مقارنة للخصائص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية للإسمنت المتوفر في السوق الليبي

أ. أشرف أحمد محمود الفضيل
جامعة عمر المختار، قسم الهندسة المدنية، البيضاء، ليبيا
ashraf.fadiel@omu.edu.ly

د. محمود أحمد طيب خطاب
جامعة عمر المختار، قسم الهندسة المدنية، البيضاء، ليبيا
mahmoud.khatab@omu.edu.ly

أ. أيمن ياسين سعد ياسين
جامعة عمر المختار، قسم الهندسة المدنية، البيضاء، ليبيا
aimin.yasen@omu.edu.ly

ومع التطور الصناعي الذي شهده العالم، تم تطوير الأسمنت بعد ذلك إلى إنتاج نوع جديد من الأسمنت وهو الأسمنت البورتلاندي الذي اكتشفه جوزيف اسبيد البناء الإنجليزي في أوائل القرن التاسع عشر عام 1825م، ويرجع اسم بورتلاندي إلى تشابه صلادة الأسمنت البورتلاندي مع بعض أحجار البناء الموجودة في جزيرة بورتلاندي بإنجلترا لذلك أطلق على هذا النوع من الأسمنت بالأسمنت البورتلاندي والذي ينتج من تسخين خليط من الطين الناعم جداً والحجر الجيري في فرن حتى يتطاير ثاني أكسيد الكربون لتحصل على مادة أسمنتية لامعة تحت الماء أو في الهواء. ثم بعد ذلك تم إنتاج الأسمنت الحديث بواسطة إسحاق جونسون في عام 1845م، والذي قام بحرق خليط من الطين والجير حتى درجات حرارة عالية لينتج الكنكر والذي يطحن محتويها على مركبات المواد الأسمنتية القوية والتي تشابه تقريبا مركبات الأسمنت البورتلاندي في العصور الحديثة. ويبين الشكل (1) خطوات إنتاج الكنكر.



شكل 1. خطوات تصنيع الكنكر

وفي العصور الحديثة توالى التحسينات في مراحل تطوير تصنيع وإنتاج أنواع الأسمنت المختلفة طبقاً لأغراض المختلفة في الكثير من المجالات مثل الأسمنت فائق النعومة والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت سريع التصلد والأسمنت منخفض الحرارة والأسمنت الملون وهكذا. وتعود بداية صناعة الإسمنت في الوطن العربي إلى ثلاثينات القرن الماضي حيث تم إنشاء مصانع في كلا من تونس والعراق وسوريا.

أما صناعة الإسمنت في ليبيا بدأت الشركة الليبية للإسمنت الإنتاج سنة 1972 بمصنع واحد، بطاقة إنتاجية للإسمنت البورتلاندي بلغت 200,000 طن سنوياً وفي منطقة الجبل الأخضر تم إنشاء مصنع إسمنت الفتح في عام 1982م، حيث بدأ هذا المصنع بالإنتاج الفعلي للإسمنت البورتلاندي العادي [1].

المخلص — يعتبر استهلاك الإسمنت في أي مجتمع من أهم المؤشرات الاقتصادية الدالة على مستوى تطور الدخل الوطني وزيادة مستوى التطور والنمو العمراني يزداد استهلاك الإسمنت. الإسمنت المستخدم لأغراض البناء هو عبارة عن مادة رابطة ناعمة تمتلك خواص تماسكية وتلاصقيه وهذه الخواص تجعله قادراً بوجود الماء على ربط قطع الركام مع بعضها البعض وتحوله إلى وحدة كاملة مترابطة وصلبة. وبالتالي يمكن القول إن للإسمنت خواص هيدروليكية أي أن للإسمنت الكفاءة على التماسك والتصلب بوجود الماء نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية المختلفة وتكوين منتجاً مقاوماً للظروف الجوية والعوامل الطبيعية لذلك يعرف بالإسمنت الهيدروليكي. الهدف من هذا البحث هو دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية للأسمنت البورتلاندي (42.5N) من الرتبة (I) لثلاثة أنواع من الإسمنت منها المحلي والمستورد بالاعتماد على المواصفات الأمريكية (ASTM) حيث تم عمل الاختبارات الكيميائية في معامل الهندسة لمصنع إسمنت الفتح للحصول على نتائج استباقية لجودة الإسمنت وأهمها مقاومة الانضغاط

للأسمنت ثم تم إجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية في معامل كلية الهندسة - جامعة عمر المختار - البيضاء وكان لكل نوع من الأسمنت في كل اختبار ثلاث عينات مختبرة وتم أخذ المتوسط الحسابي بينهم وتم استبعاد القيم التي تختلف بمقدار نقصان أو زيادة 15% عن متوسط ثلاث عينات مختبرة. وبعد الانتهاء من جميع الاختبارات المعملية تم استنتاج أن ثلاثة أنواع من الأسمنت البورتلاندي داخل المواصفات الأمريكية أما باقي العينات المختبرة كانت خارج المواصفة ولا يمكن استعمال هذه الأنواع من الأسمنت للخرسانة المسلحة ولا تصلح إلا لأعمال التشطيبات فقط وعليه يجب على الجهات المختصة أخذ بعين الاعتبار نوع وجودة الإسمنت المستورد وعمل جميع الاحتياطات اللازمة لضبط جودة الإسمنت وتوفيره للمستهلك وفق المواصفات المنصوص عليها.


الكلمات المفتاحية: الإسمنت البورتلاندي، الاختبارات الفيزيائية، الاختبارات الكيميائية، الاختبارات الميكانيكية، الإسمنت الليبي.

1. المقدمة

يرجع استخدام المواد الإسمنتية إلى قديم الزمان، حيث أن أصل تلك المواد هو الجير العادي والجير الهيدروليكي. في العصور القديمة كان للقدماء المصريين الدور الفعال في استخدام المواد الإسمنتية الناتجة من الجير والجبس، ثم استخدم اليونانيون والرومان الحجر الجيري المكلس وبعد ذلك تم طحن خليط من الحجر وبعض من التراب والحرم البركانية والمسمى بالبوزولان والذي وجد لأول مرة بالقرب من بلدة بوزولي في إيطاليا ومن هذا الخليط تم إنتاج الأسمنت البوزولاني، وكان لهذا الإسمنت دور فعال في تصنيع الخرسانة في منشآت عدة. بعد ذلك، شهدت القرون الوسطى تأخر وانخفاض في طرق التصنيع ومعدلات الإنتاج والاستخدام بالمقارنة بالعصور القديمة، ثم ظهرت بعد ذلك تحسينات أخرى نحو إنتاج واستخدام الأسمنت البوزولاني في القرن الثامن عشر. وتم تطوير الإسمنت بعد ذلك إلى إنتاج نوع جديد من الأسمنت وهو الأسمنت البورتلاندي والذي اكتشفه جوزيف اسبيد البناء الإنجليزي في أوائل القرن التاسع عشر عام 1825م [1, 2, 3, 4].

استلمت الورقة بالكامل في 31 أكتوبر 2021 وروجعت في 8 نوفمبر 2021 وقبلت للنشر في 5 نوفمبر 2021،

ونشرت وماتحة على الشبكة العنكبوتية في 14 نوفمبر 2021.



شكل 2. مخطط البرنامج العملي للدراسة

أ. اختبارات الإسمنت الجاف

● الاختبارات الكيميائية:

أجريت الفحوصات الكيميائية على عشر نماذج من الإسمنت المتوفر في السوق الليبي في المعمل الخاص بمتابعة الجودة بمصنع الفتاح (درنة)، حيث يتم تحديد نسب الأكاسيد المكونة للإسمنت باستخدام جهاز فلورية الأشعة السينية (XRF). وحسبت نسب المركبات الأساسية المكونة للإسمنت وفقاً لمعادلات بوجيو. ووفقاً للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM C-150). تجري عادة التحاليل والاختبارات الكيميائية لمراقبة عمليات صناعة الإسمنت وذلك للتأكد من تطابق التركيبة الكيميائية للمواد الخام لمتطلبات الإنتاج مع التركيبة النهائية للكنتر. كما ان التحاليل تجري عادة على المادة النهائية المصنعة وهي الإسمنت للتأكد من جودة الإنتاج ومطابقتها للمواصفات. شكل (3) جهاز فلورية الأشعة السينية و العينات المعدة للاختبار.



شكل 3. جهاز فلورية الأشعة السينية (XRF) و العينات المعدة للاختبار.

● نعومة الإسمنت:

تؤثر نعومة حبيبات الأسمت على معدل ومدى تفاعل حبيبات الأسمت مع الماء، فزيادة نعومة حبيبات الأسمت تتحسن قابلية التشغيل، الترابط والتماسك بين حبيبات الأسمت والركام، مقاومة الضغط التحمل مع الزمن وكذلك تقلل من ظاهرة النضح. كما أن سرعة اكتمال عملية التفاعل مع الماء تعتمد على مقاس حبيبات الأسمت حيث يصعب وصول الماء

الإسمنت هو المادة الرابطة التي تستخدم في صناعة الخرسانة تسمى الإسمنت الهيدروليكي أو المائي لأنه يتصلب بوجود الماء. ويعتبر الإسمنت البورتلاندي من أكثر أنواع الإسمنت استعمالاً. وتعتمد خواص الإسمنت على مكوناته الأساسية وهي سيليكات ثلاثي الكالسيوم (C₃S)، سيليكات ثنائي الكالسيوم (C₂S)، ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C₃A) وألومينات حديد رباعي الكالسيوم (C₄AF). ولتحديد ما إذا كان نوع الإسمنت جيداً لاستعماله في الخلطات الخرسانية، يجب معرفة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية. ونظراً لعدم تغطية الناتج المحلي من الإسمنت لمتطلبات السوق المحلي فإن العديد من أنواع الإسمنت يتم استيرادها من عدة دول الأمر الذي أدى إلى وجود أنواع مختلفة من الإسمنت يتم تداولها بالسوق المحلي. ولذلك دعت الحاجة إلى دراسة خصائصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

الهدف الأساسي لهذه الورقة هو دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية للأسمنت البورتلاندي المتوفر في السوق المحلي. كما تناولت هذه الدراسة مقارنة الإسمنت المستورد مع الإسمنت المحلي مما قد يساهم في زيادة ثقة المستهلك لشراء الإسمنت المستورد او المحلي.

2. البرنامج العملي

تناول البرنامج العملي مقارنة لأنواع مختلفة من الإسمنت الموجود في السوق المحلي الليبي. حيث تم التركيز على الإسمنت البورتلاندي العادي (42.5-N). وتم اعتماد المواصفات الأمريكية (ASTM C-150) [5] في هذه الدراسة لاجراء كافة الفحوصات والتجارب على أنواع الإسمنت المختبرة. والتجارب المستهدفة على عشرة أنواع من الإسمنت البورتلاندي المتوفر في السوق الليبي. حيث تم اخذ عينات الإسمنت المستخدم في المصنع مباشرة و على فترات مختلفة و العينات المستوردة من مصر من شحنات مختلفة بمجرد اجتيازها لمعبر أمساعد البري و قبل دخولها للسوق الليبي ، أما بالنسبة للإسمنت المستورد من تركيا فقد تم اخذ العينات من شحنات مختلفة من ميناء بنغازي البحري. و التي سوف يرمز لها خلال هذه الدراسة كالاتي : (A – B – C – D – E – F – G – H – I – J) الجداول رقم (1) يوضح هذه الأنواع :

جدول 1. أنواع الإسمنت البورتلاندي المستخدم في الدراسة و رموزها

الرمز	التوصيف
A	مصنع الفتاح LCC - درنة
B	مصنع البرج للأسمنت - زليتن
C	اسمنت البرج استيراد (2020/3) - مصر
D	medcem cement – (2020/03) - تركيا
E	Göлтаş Çimento - (2020/03) - تركيا
F	اسمنت الاسد - بني سويف – (2020/03) - مصر
G	اسمنت اعمار ليبيا – (2020/03) - مصر
H	اسمنت المسلح استيراد (2020/3) - مصر
I	اسمنت المسلح استيراد (2021/1) - مصر
J	اسمنت البرج استيراد (2021/1) - مصر

وسيتم إجراء الاختبارات على الإسمنت الجاف، عينة الإسمنت ومونة الإسمنت. وعليه يتم تقييم جودة الإسمنت البورتلاندي من حيث خصائصه الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية. تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية لهذه البحث تم إجراؤها في معمل مواد البناء والخرسانة بقسم الهندسة المدنية – كلية الهندسة (البيضاء) – جامعة عمر المختار. اما الاختبارات الكيميائية و نعومة الإسمنت أجريت في مصنع الفتاح بمدينة درنة. البرنامج العملي لهذه الدراسة موضحة في الشكل (2):

7، 28 يوم. ويتم تحديد حمل الفشل ثم بحسب مقاومة الانضغاط وذلك بقسمة حمل الانضغاط على مساحة مقطع العينة. حيث نصت المواصفة على أن اجهاد الضغط بعد 3 أيام ≤ 12 ميغا باسكال، وبعد 7 أيام ≤ 19 ميغا باسكال وبعد 28 أيام ≤ 28 ميغا باسكال. شكل (4) يوضح جهاز مقاومة الانضغاط و القوالب المستخدمة في الفحص.



شكل 4. (أ) جهاز تعيين مقاومة الانضغاط، (ب) القوالب المستخدمة في الفحص.

● مقاومة الانحناء:

تعين مقاومة المونة الإسمنتية للانحناء وذلك بتعرض كمرّة من المونة لأحمال الانحناء ودراسة تأثير الحمل على الكمرّة، ويتم تحديد القيم من طريقة الاختبار هذه للأغراض البحثية أو المرجعية فقط ولا تستخدم لتحديد الامتثال لمطالبات المواصفات. حيث أنه تعتبر مقاومة الشد للانحناء من الخواص الهامة للمونة الإسمنتية، ولا يعتبر هذا الاختبار قبول أو رفض للأسمنت. شكل (5) يوضح جهاز فحص المستخدم في تعيين مقاومة الانحناء و القوالب المستخدمة.



إلى قلب الحبيبات الكبيرة مما قد يسبب تفاعل القلب الداخلي لحبيبات الأسمنت في أزمنة متأخرة وقد يصحب ذلك عدم ثبات حجم الأسمنت. تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM C184-94).

● الكثافة النوعية (الوزن النوعي):

الكثافة النوعية للأسمنت هي وزن وحدة الحجم لحبيبات الأسمنت، ويفيد تحديد كثافة الأسمنت في تصميم الخلطات الخرسانية والتحكم في جودتها. يهدف الاختبار لتحديد كثافة الأسمنت وذلك بتحديد وزن وحدة الحجم من مادة الأسمنت باستخدام قفينة لوشاتليه للكثافة. ولكن لا تنص المواصفات على إجراء هذا الاختبار كاختبار قبول أو رفض للأسمنت، ولكن يتم تعيين الكثافة للاستفادة منها في تصميم الخلطات الخرسانية أو لأي مقارنات بين أنواع الأسمنت المختلفة. تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM C188-95).

ب. اختبارات عجينة الاسمنت:

● القوام القياسي:

القوام القياسي لعجينة الاسمنت هو كمية المياه اللازمة لتشكيل عجينة ذات قوام قياسي. ويتأثر زمن شك الأسمنت ومقدار ثبات حجمه بكمية الماء الداخل في تكوين العجينة. فكلما زادت كمية المياه زاد زمن الشك للعجينة. لذلك يتم تعيين كمية المياه اللازمة لعمل عجينة قياسية من أجل إجراء اختبار زمني الشك الابتدائي والنهائي واختبار ثبات الحجم للأسمنت. تم إجراء الاختبار بناء على المواصفة الأمريكية (ASTM C187-11).

● زمن الشك الابتدائي والنهائي:

هو الحصول على عجينة تقل لدونتها تدريجياً مع الوقت وبعد مدة يظهر نوع التماسك يسمى هذا الوقت الشك الابتدائي وعندما تبدأ العجينة في تصلبها تكون قد وصلت الى الشك النهائي وهو مهم جداً لعملية تشغيل الخرسانة (خلطها ونقلها وصبها وهزها وتشطبيها) والعوامل التي تؤثر على زمن الشك نوع الاسمنت نوعته وكمية المياه ودرجة الحرارة ونسبة المواد المضافة وحسب المواصفات يجب إن لا يقل الشك الابتدائي عن 45 دقيقة والنهائي عن 10 ساعات. تم إجراء الاختبار بناءً على المواصفة الأمريكية (ASTM C191-13). وتكمن أهمية هذا الاختبار في أنه عند تحديد زمن الشك الابتدائي للأسمنت يمكن تحديد زمن الشك للخرسانة وبالتالي تحديد الزمن المفروض لوصول الخلطة الخرسانية من الخلطة إلى الموقع لنتم عملية الصب ولو تم تجاوز هذا الوقت من المفترض أن يتم رفض الخرسانة لان الشك لابتدائي بدأ في الحصول. في حين أن تحديد الشك النهائي للأسمنت يساعد على معرفة الوقت الملائم لفك الشدة الخشبية أو معالجة الخرسانة.

● الثبات الحجمي:

يقصد بثبات حجم الاسمنت عدم زيادة حجمه بعد تصلبه مما يؤدي إلى تشرخ وتفتت الاسمنت ويجرى اختبار الثبات بواسطة جهاز لوشاتنليه وتنص المواصفات على إن لا يزيد التمدد عن 10 ملم. يوفر اختبار التمدد (الثبات الحجمي) للأسمنت مؤشراً للتوسع المتأخر المحتمل الناجم عن ترطيب MgO أو CaO أو كلا منهما عند وجودهما في الاسمنت البورتلاندي وهما سبب مهم لعدم ثبات الحجم للأسمنت. تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية (ASTM C151-00) حيث أن المواصفة نصت ($\Delta L \leq 10$ mm).

ج. اختبارات مونة الاسمنت:

● مقاومة الانضغاط:

توفر طريقة الاختبار هذه وسيلة لتحديد قوة الانضغاط للأسمنت الهيدروليكي ويمكن استخدام النتائج لتحديد التوافق مع المواصفات. حيث يتم الاستفادة من هذا الاختبار للتنبؤ بقوة الخرسانة، ويعتبر من أهم الاختبارات على الاسمنت. ويتم إجراء الاختبار بفحص مكعبات قياسية من مونة الاسمنت يتم خلطها يدوياً أو ميكانيكياً. ويعتبر هذا الاختبار مؤشراً هاماً لقبول أو رفض الإسمنت البورتلاندي، ويجرى على جميع أنواع الاسمنت.

تم إجراء الاختبار بناء على المواصفة الأمريكية - ASTM C109 (02) حيث تم اختيار عينات بأبعاد (50×50×50) ملم وبأعمار 1، 3،

3. النتائج

أ. اختبارات الاسمنت الجاف:

• الاختبارات الكيميائية:

1. المركبات الكيميائية الثانوية:

من خلال فحص العينات في جهاز فلورية الأشعة السينية تم تحديد كمية المركبات الكيميائية الرئيسية والثانوية الموجودة في العينات المختلفة حيث يوضح جدول (2) نسب المركبات الرئيسية والثانوية الداخلة في تركيب الاسمنت. هذه المركبات لها تأثيرات مختلفة على خواص الاسمنت كل على حسب نسب تواجد. فعلى سبيل المثال مركب أكسيد المغنيسيوم (MgO) تراوحت نسبة تواجده في أنواع الاسمنت التي تم اختبارها في هذا البحث بين (1.74 – 3.03) % حيث احتوي النوع I على اقل نسبة بينما احتوي النوع E على اعلى نسبة ضمن العينات المختبرة. هذا المركب يكون مصدره الرئيسي هو حجر الكلس الداخل في تصنيع الاسمنت. ضرر وجود (MgO) بنسبة عالية في الاسمنت يعود الى تفاعله مع الماء مكون هيدروكسيد المغنيسيوم وهذا التفاعل يكون مصحوب بزيادة حجمية تؤثر سلباً على الاسمنت حيث تسبب هذه الزيادة إجهادات عالية داخل عينة الاسمنت تؤدي إلى تشققات وتلف الخرسانة. بالمثل فإن مركب أكسيد الكالسيوم الطليق (CaO) والذي تراوحت نسب تواجده بين (55.56 – 64.69) % حيث احتوي النوع E على اقل نسبة بينما احتوي النوع F على اعلى نسبة ضمن العينات المختبرة. هذا المركب يكون موجود في الكلنكر متحداً مع أكاسيد أخرى ووجوده غير مرغوب فيه لأنه بإضافة الماء يتحول إلى $Ca(OH)_2$ ويكون هذا التحول مصحوب بزيادة حجمية أيضاً من ناحية أخرى فإن الزيادة الحجمية عند تفاعل الاسمنت مع الماء قد يكون سببها تواجد الأوكاسيد القلوية وهي أكسيد البوتاسيوم (K_2O) وأكسيد الصوديوم (Na_2O) والتي بينت نتائج فحص أنواع الاسمنت المختبرة في هذا البحث أن نسب تواجدها كانت مابين (0.22 – 1.07) % بالنسبة لمركب K_2O و (0.04 – 0.25) % لمركب Na_2O . حيث أن بإمكان هذه القلويات التفاعل مع بعض أجزاء السليكا الفعالة الموجودة في الركام ضمن الخرسانة المتصلبة ونواتج التفاعل تكون مصحوبة بزيادة في الحجم فيتسبب في تشقق وتلف الخرسانة ويسمى هذا التفاعل بالتفاعل القلوي للركام ومن الممكن تقليل هذا التفاعل باستعمال الاسمنت الحاوي على نسبة قليلة من القلويات لا تزيد عن (0.6%) أو بإضافة مواد من السليكا المسحوقة سحفاً ناعماً لتتفاعل مع القلويات قبل تصلب الخرسانة وإضافة إلى ذلك فإن احتواء الاسمنت على نسبة عالية من القلويات يؤثر على الوقت اللازم لتجمد الاسمنت. وهكذا بالنسبة لياقي المركبات الثانوية للأسمنت فكل له تأثيرات مختلفة على خواص الاسمنت والتي لا يمكن حصرها في هذا السياق.

جدول 2. نسب المركبات الكيميائية الثانوية لأنواع الاسمنت المختلفة

J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	نوع الاسمنت
21.74	19.02	19.62	21.85	20.39	25.89	17.66	20.7	20.91	20.29	SiO ₂
4.89	4.15	4.81	4.82	4.85	5.72	4.7	5.23	5.16	5.65	Al ₂ O ₃
6.34	4.42	3.82	6.75	3.7	3.49	3.32	8.1	3.24	3.3	Fe ₂ O ₃
56.53	61.76	63.26	57.03	64.69	55.56	64.18	58.19	63.7	63.56	CaO
3.03	2.55	2.42	2.97	1.84	1.85	1.74	2.67	2.18	2.06	MgO
3.72	3.12	3.57	3.02	2.66	2.02	2.9	2.74	2.83	2.7	SO ₃
0.19	0.21	0.04	0.18	0.23	0.2	0.25	0.19	0.23	0.19	Na ₂ O
0.22	0.44	0.25	0.19	0.15	1.07	0.5	0.22	0.73	0.85	K ₂ O
0.012	0.015	0.025	0.012	0.013	0.007	0.009	0.02	0.009	0.007	Cl
0.55	0.22	0.44	0.56	0.45	0.32	0.46	0.59	0.32	0.34	TiO ₂
0.231	0.204	0.123	0.209	0.064	0.078	0.038	0.381	0.04	0.043	MnO
0.09	0.06	0.12	0.09	0.19	0.02	0.13	0.06	0.17	0.16	P ₂ O ₅

2. معاملات الربط بين الاكاسيد الموجودة في الاسمنت :

تسمى عوامل الربط بين الأوكاسيد الموجودة في مكونات الأسمنت بالمعاملات. وتشمل هذه المعاملات معامل الألومينا ومعامل السليكا ومعامل الإشباع الجبري والمعامل الهيدروليكي.

- 1- معامل الامونيا AM : تتراوح قيمة هذا المعامل بين (1.5 – 1.8). طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية (ASTM:C150)
- 2- معامل الإشباع الجبري L.S.F : طبقاً للمواصفات الأمريكية (ASTM C150) فإن قيمة هذا المعامل تتراوح بين (0.66 – 1.02).



شكل 5. (أ) جهاز تعيين مقاومة الانحناء، (ب) القوالب المستخدمة في الفحص.

تم إجراء الاختبار بناء على المواصفة الأمريكية (ASTM C348). حيث تم اختيار عينات بأبعاد (160×40×40) ملم وبأعمار 3، 7 أيام. ويتم تحديد حمل الفشل ثم يتم حساب مقاومة الانحناء من المعادلة (1).

$$F_m = \frac{My}{I} \quad (1)$$

حيث: F_m هي مقاومة الانحناء (MPa)، M هو عزم الانحناء المؤثر على الكمر (N.mm)، y هو محور تعادل القطاع (mm)، I هو عزم القصور الذاتي لقطاع الكمر (mm⁴).

• مقاومة الشد:

أدرك الباحثون في مجال الاسمنت الهيدروليكي الحاجة إلى تحسين مقاومة الشد حتى تساعد اقتصادياً في تقليل نسبة حديد التسليح في الخرسانة. هذا الاختبار اختياري نظراً لأن مقاومة الشد للأسمنت حوالي (10 – 15) % من مقاومة الضغط وكذلك نظراً لما يصاحب هذا الاختبار من تشتت كبير في النتائج ولا يعتبر هذا الاختبار قبول أو رفض للأسمنت. تم إجراء هذا الاختبار حسب المواصفة الأمريكية (ASTM C496). شكل (6) يوضح جهاز تعيين مقاومة الشد والقوالب المستخدمة في الفحص. ويتم حساب مقاومة الشد لعينة الاسمنت من المعادلة (2).

$$F_m = \frac{P}{A} \quad (2)$$

حيث: F_m هي مقاومة الشد لعينة الاسمنت (MPa)، P هو الحمل الأقصى المؤثر (N)، A هي مساحة مقطع العينة (mm²)




شكل 6. جهاز تعيين مقاومة الشد والقوالب المستخدمة في الفحص.

يصحب ذلك عدم ثبات حجم الأسمنت. كما أنه أيضاً قد يسبب كبر حجم الحبيبات عدم تفاعل قلبها تماماً مما يؤدي إلى ضعف في المقاومة لنفس محتوى الأسمنت. وتبعاً لهذا التأثير المهم، فقد حددت المواصفات الأمريكية (ASTM C-150) أن معامل النعومة للأسمنت يجب ألا يقل عن 90% لكي يتم تقادي التأثيرات السلبية المذكورة سلفاً. ويوضح الشكل (7) قيم معامل النعومة لأنواع الاسمنت التي تم اختبارها. ومن الواضح أن معامل النعومة لجميع هذه الأنواع ضمن حدود المواصفة.

● الكثافة النوعية (الوزن النوعي):

يتم تعيين الكثافة للاستفادة منها في تصميم الخلطات الخرسانية أو لأي مقارنات بين أنواع الاسمنت المختلفة. ولم تضع المواصفات الأمريكية (ASTM) حدوداً للوزن النوعي. ولكن ومن واقع تجارب سابقة فإن قيم الوزن النوعي للأسمنت تتراوح ما بين (3.1 – 3.3) والجدول (5) يوضح قيم الوزن النوعي لأنواع الاسمنت المختبرة في هذا البحث. حيث تتراوح قيم الوزن النوعي للعينات المختبرة ما بين (2.978 – 3.218).



شكل 7. قيم معامل النعومة لأنواع الاسمنت المستخدم في الدراسة

جدول 5. قيم الوزن النوعي لأنواع الاسمنت المختلفة

العينة	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
الوزن النوعي	3.218	3.251	3.352	2.978	3.078	3.250	3.318	3.335	3.318	3.218

ب. اختبارات عجينة الاسمنت:

● القوام القياسي:

النسبة المئوية للماء المستعمل في خلط العجينة الإسمنتية يؤثر بدرجة كبيرة على زمن الشك فالعجينة ذات النسبة العالية من الماء تشكل أبطأ من العجينة الجافة نسبياً ولذلك تحدد نسبة الماء لعمل العجينة ذات القوام القياسي من اختبار تحديد نسبة الماء اللازمة للعجينة الإسمنتية ذات القوام القياسي باستخدام جهاز فيكات وذلك قبل اختبار تحديد زمني الشك الابتدائي والنهائي للعجينة الإسمنتية باستخدام جهاز فيكات أيضاً وكذلك أيضاً قبل اختبار تقدير ثبات الحجم (التمدد) للأسمنت بطريقة لوشاتليه. وحددت المواصفات الأمريكية (ASTM C150) مقدار الغرس لإبرة القوام القياسي تكون في حدود (10±1) مم من سطح العينة والجدول (6) يوضح قيم القوام القياسي لأنواع المختلفة من الاسمنت. حيث تتراوح قيم القوام القياسي للعينات المختبرة (23 – 28) %.

جدول 6. قيم القوام القياسي لأنواع الاسمنت المختلفة

العينة	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
القوام القياسي %	25	25.5	24	24.5	26	24.5	23	28	26	24

● زمن الشك الابتدائي والنهائي:

تحدد المواصفات الأمريكية (ASTM C150) زمن الشك الابتدائي للإسمنت بأن لا يقل عن 45 دقيقة وهو عند وصول ابرة الشك الي مسافة 25 مم من سطح العينة. أما زمن الشك النهائي فيجب أن يكون أقل من 375 دقيقة وهو الوقت عند نفاذ الإبرة بينما لا تترك فيه الحلقة المتصلة بالإبرة أثراً في الاسمنت. الشكل (8) يوضح قيم زمن الشك لأنواع المختلفة من الاسمنت. حيث تتراوح قيم زمن الشك الابتدائي ما بين (120 – 253) دقيقة، بينما تتراوح قيم زمن الشك النهائي ما بين (240 – 336) دقيقة.

3- المعامل الهيدروليكي HM : لم تحدد المواصفات الأمريكية (ASTM C150) حدود هذا المعامل، تتراوح قيمة هذا المعامل بين (1.543 – 2.42).

4- نسبة السيليكا SM : تتراوح قيمة هذا المعامل بين (2.4 – 2.6) وذلك طبقاً للمواصفات الأمريكية (ASTM C150)

الجدول (3) يوضح قيم معاملات الربط بين الاكاسيد لأنواع الاسمنت المختبرة.

جدول 3. النسب المئوية لنتائج معاملات الربط لأنواع الاسمنت المستخدمة في الدراسة

نوع الاسمنت	التركيب الكيميائي	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L.S.F		0.938	0.923	0.81	1.086	0.663	0.962	0.77	0.962	0.975	0.761
H.M		2.109	2.106	1.654	2.42	1.543	2.171	1.643	2.151	2.159	1.636
S.M		2.267	2.489	1.553	2.202	2.811	2.385	1.889	2.273	2.219	1.936
A.M		1.712	1.593	0.646	1.416	1.639	1.311	0.714	1.259	0.939	0.771

3. المركبات الكيميائية الرئيسية:

يتألف مسحوق الاسمنت الناتج من خلط خاماته الرئيسية من أربعة مركبات كيميائية، ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C₃A)، ألومينات حديد رباعي الكالسيوم (C₄AF)، سيليكات ثنائي الكالسيوم (C₂S) وسيليكات ثلاثي الكالسيوم (C₃S). ويبين الجدول (4) نتائج ونسب تواجد هذه المركبات في أنواع الاسمنت التي تم اختبارها ومقارنة هذه النتائج مع حدود المواصفات الأمريكية (ASTM C150). من الجدول يمكن ملاحظة أن أربعة أنواع فقط من الاسمنت المختبر جاءت نتائجها ضمن حدود المواصفة بالنسبة للمركبات الرئيسية الأربعة وهذه الأنواع هي (A, B, F, I).


جدول 4. نسب المركبات الكيميائية الرئيسية لأنواع الاسمنت المختلفة

نوع الاسمنت	التركيب الكيميائي	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	حدود المواصفة
C3S		54.17	53.03	25.03	82.46	19.75	62.92	15.46	60.46	63.77	12.38	(65-45)
C2S		17.30	19.93	40.45	11.58	89.13	10.98	50.97	10.63	6.41	52.98	(30-10)
C3A		9.38	8.19	0.15	6.83	9.25	6.59	1.35	6.28	3.51	2.23	(12-5)
C4AF		10.04	9.85	24.64	10.10	10.62	11.25	20.54	11.62	13.45	19.29	(12-6)

وكما هو معروف فإن لهذه المركبات تأثيرات مهمة ومقاوته على خواص الاسمنت. فالمركب C₃S هو المسؤول عن المقاومة المبكرة للأسمنت ويؤثر أيضاً على تطور المقاومة مع الزمن ويساهم بشكل كبير في الحصول على قاعدية عالية للأسمنت والتي تكون سبباً في عدم صدأ حديد التسليح. من ناحية أخرى فإن المركب C₂S هو المسؤول عن المقاومة النهائية للأسمنت حيث أنه يتفاعل ببطء مع الماء وتزداد سرعة تفاعله بعد 28 يوم. على الطرف الآخر، فإن مركب C₃A سريع التفاعل مع الماء ويضاف الجبس لتقليل سرعة تفاعله مع الماء، وهو مسؤول عن التصلب الابتدائي للأسمنت، فعند إضافة الماء إلى الاسمنت يتفاعل مع (C₃A) ويبدأ بالتصلب بسرعة، وعندها يتدخل الجبس ليمنع عملية الشك السريع. ويشكل مشابه فإن مركب C₄AF أيضاً سريع التفاعل مع الماء ولكن أبطأ من (C₃A)، ويؤثر على تجمد الاسمنت وهو سبب أعطاء اللون الرمادي الغامق للأسمنت. الجدير بالذكر هنا، انه من المهم الحد من محتوى C₃A وبالخاصة في الخرسانة التي سوف تكون معرضة للهجوم الكبريتات. حيث إن هذا المركب يتفاعل مع الجبس الموجود في الاسمنت و ينتج الاترينجيت والذي يتحول لاحقاً إلى أحادي الكبريتات، هذا المركب عند تعرضه للكبريتات الموجودة في البيئة فإنه يصبح غير مستقر و يتفاعل مره أخرى مع الاترينجيت والذي يسبب تمدد الخرسانة و يؤدي لاحقاً إلى تدهورها. ونتيجة للتأثير الكبير والمهم على خواص الاسمنت المختلفة، حددت المواصفة نسب تواجد هذه المركبات في الاسمنت لتتم الموازنة بين القوة وزمن التصلب الابتدائي والنهائي.


● نعومة الاسمنت:

نعومة الاسمنت هي من الخواص المهمة التي تؤثر على سرعة واكتمال تفاعل مع الماء. فزيادة نعومة حبيبات الاسمنت تزداد المساحة السطحية النوعية له مما يوفر مساحة أكبر لالتقاء وتفاعل الماء مع وزن محدد من الاسمنت، كما أن سرعة اكتمال عملية التفاعل مع الماء تعتمد على مقاس حبيبات الاسمنت حيث يصعب وصول الماء إلى قلب الحبيبات الكبيرة مما قد يسبب تفاعل القلب الداخلي لحبيبات الاسمنت في أزمنة متأخرة وقد



شكل 10. مقاومة الانضغاط لعمر 7 أيام و 28 يوم لأنواع الاسمنت المستخدم في الدراسة


ومن الجدير بالذكر أن النوع A حقق أسرع تطور في مقاومة الانضغاط مع الزمن، حيث تطورت مقاومته للانضغاط بمقدار 12 ميجاباسكال بين عمر يوم واحد و عمر 3 أيام، وبمقدار 13 ميجا باسكال بين 3 و 7 أيام، وأخيراً بمقدار 10 ميجاباسكال بين 7 أيام و 28 يوم. ويبين الشكل (11) مقدار تطور مقاومة الانضغاط مع الزمن لأنواع الاسمنت المختبرة في هذه الدراسة.



شكل 11. مقدار تطور مقاومة الانضغاط مع الزمن لأنواع الاسمنت المستخدم في الدراسة

● مقاومة الانحناء:


لم تحدد المواصفات الأمريكية (ASTM C150) قيماً لمقاومة الانحناء لعينات المونة الإسمنتية. الشكل (12) يوضح قيم إجهاد الانحناء لأنواع المختلفة من الاسمنت. حيث تتراوح قيم مقاومة الانحناء ما بين (3.453 – 6.72 MPa) لعمر ثلاثة أيام و (5.227 – 8.307 MPa) لعمر 7 أيام. ومن الجدير بالملاحظة أن تطور مقاومة الانحناء لجميع عينات الاسمنت المختبرة كان متقارباً. وسجل النوعين A و F أعلى قيمة لمقاومة الانحناء (8.3 MPa).



شكل 12. مقاومة الانحناء لعمر 3 أيام و 7 أيام لأنواع الاسمنت المختلفة

● مقاومة الشد:

لم تحدد المواصفات الأمريكية (ASTM C150) قيماً لمقاومة الشد لعينات المونة الإسمنتية. الشكل (13) يوضح قيم إجهاد الشد لأنواع المختلفة من الاسمنت التي تم اختبارها في هذا البحث. حيث تتراوح قيم



شكل 8. قيم زمن الشك الابتدائي والنهائي لأنواع الاسمنت المستخدم في الدراسة

● الثبات الحجمي:

تحدد المواصفات الأمريكية (ASTM C150) الحد الأقصى لمقدار التغير في طول عينة الاسمنت المختبرة بـ 10 مم ($\Delta L \leq 10$ mm) والجدول (7) يوضح نتائج اختبار الثبات للعينات المختلفة. حيث تتراوح قيم التغير في الطول للعينات المختبرة ما بين (0.667 – 1.333) ملم وكانت النتائج ضمن حدود المواصفة لجميع العينات المختبرة.


جدول 7. نتائج اختبار الثبات لأنواع الاسمنت المختلفة

العينة	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	ΔL (mm)
	1.333	1.167	1.833	1.5	1	0.933	1	1	0.833	0.667	ΔL (mm)

ج. اختبارات مونة الاسمنت:

● مقاومة الانضغاط:

تعيين مقاومة الانضغاط* في المونة الإسمنتية إلى تعتبر أهم خصائص الاسمنت، والتي يتم من خلالها المقارنة بين أنواع الاسمنت المختلفة لتحديد مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات. والشكل (9) و (10) توضح قيم مقاومة الانضغاط لأنواع الاسمنت المختلفة باعمار من يوم واحد إلى 28 يوم. حيث تتراوح قيم مقاومة الانضغاط ما بين (1.493 – 6.333 MPa) لعمر يوم واحد و (8.667 – 19.453 MPa) لعمر ثلاثة أيام و (12.506 – 30.693 MPa) لعمر 7 أيام و (16.547 – 40.5 MPa) لعمر 28 يوم. كما توضح الأشكال حدود المواصفة (ASTM C109-02) لقيم مقاومة الانضغاط. ومن هذه الأشكال يتبين بشكل واضح فشل خمسة من أنواع الاسمنت المختبرة (B, E, H, I, J) في الوصول إلى الأدنى لمقاومة الانضغاط بعمر 3 أيام بينما حقق الاسمنت نوع D أعلى مقاومة انضغاط بين الأنواع العشرة (19.5 MPa). وهذه الأنواع هي نفسها فشلت في الوصول إلى الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط لعمر 7 أيام. أما بالنسبة لعمر 28 يوم فقد أوضحت النتائج أن ثلاثة أنواع فقط من الأنواع المختبرة نجحت في اجتياز الحد الأدنى لمقاومة الانضغاط وهذه الأنواع هي A و D و F. وحقق النوع A أعلى مقاومة انضغاط بعمر 28 يوم (40.5 MPa).



شكل 9. مقاومة الانضغاط لعمر يوم واحد و ثلاثة أيام لأنواع الاسمنت المستخدم في الدراسة

الاسمنت وعند انخفاضه يكون اسمنت سريع التفاعل مما يؤثر على زمن الشك للأسمنت.

- ان انخفاض معامل الألومينا في كلا من الأنواع C، G، J يؤثر على الطور السائل في الكلنكر المحروق، والذي أظهر تأثيرا واضحا على مقاومة الاسمنت.
- انخفاض سيليكات ثلاثي الكالسيوم في كلا من الأنواع C، G، J، وارتفاع النوع D عن الحدود مما يؤثر على مقاومة الاسمنت الابتدائية.
- انخفاض سيليكات ثنائي الكالسيوم في كلا من الأنواع I، D، وارتفاع كلا من الأنواع C، G، E، J، عن الحدود مما يؤثر على مقاومة الاسمنت النهائية.
- إن انخفاض ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C₃A) في كلا من الأنواع C، G، I، J عن 5 %، يساعد على زيادة مقاومة الكيريتات لهذه الأنواع. حيث إنه وفقا للمواصفة ASTM 150 تصنف الأنواع التي تقل فيها نسبة C₃A عن 5% بأنها عالية المقاومة للكيريتات.
- ارتفاع ألومينات حديد رباعي الكالسيوم في كلا من الأنواع C، G، I، J عن الحدود مما يؤثر على تجمد الاسمنت ويؤثر على عملية الشك للأسمنت وإعطاء الاسمنت اللون الرمادي الغامق.
- اكاسيد الألمنيوم و المغنيسيوم لجميع أنواع الأسمنت كانت ضمن الحدود القياسية.

ثانياً: الخواص الفيزيائية:

ان خواص الأسمنت الفيزيائية كالنعومة والثبات وزمن الشك والوزن النوعي لجميع أنواع الأسمنت كانت ضمن الحدود القياسية.

ثالثاً: الخواص الميكانيكية:

إن نتائج مقاومة الانضغاط لعمر ثلاثة أيام في كل من الأنواع A، C، D، F، G، كانت ضمن الحدود القياسية وان الأنواع B، E، H، I، J لم تكن ضمن الحدود القياسية. بينما كانت نتائج مقاومة الانضغاط لعمر 7 أيام في كل من الأنواع A، D، F، G، كانت ضمن الحدود القياسية وفشلت بقية الأنواع المختبرة في الوصول الى الحد الأدنى من المقاومة حسب المواصفة.

ومن ناحية أخرى، فإن نتائج مقاومة الانضغاط لعمر 28 يوم لكل من الأنواع A، D، F، G، كانت ضمن الحدود القياسية وان الأنواع B، C، E، H، I، J لم تكن ضمن الحدود القياسية. ومن الجدير بالذكر أن الاسمنت نوع A حقق أسرع تطور في مقاومة الانضغاط مع الزمن، حيث تطورت مقاومته للانضغاط بمقدار 12 ميجاباسكال بين عمر يوم واحد و عمر 3 أيام، وبمقدار 13 ميجا باسكال بين 3 و 7 أيام، وأخيراً بمقدار 10 ميجاباسكال بين 7 أيام و 28 يوم.

من خلال النتائج سابقة الذكر تؤكد هذه الدراسة على ضرورة التأكد من مطابقة الاسمنت المستورد للمواصفات القياسية وذلك من خلال تفعيل دور مكاتب ضبط الجودة في جميع الموانئ البحرية و المنافذ البرية و التأكيد على ضرورة إجراء الاختبارات على الاسمنت المورد و التأكيد على مطابقته للمواصفات الليبية.


الشكر والتقدير

يتقدم الباحثون بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكلية الهندسة بجامعة عمر المختار والتي تم إجراء معظم التجارب في معاملها ويشمل الشكر جميع القائمين على هذه المؤسسة. كما نخص بالشكر العاملين بمعامل مصنع إسمنت الفتح بدرنة لتسهيلهم إجراء التجارب الكيميائية.

المراجع

- [1]. نور الدين الطوير و مختار أبو راوي (2016)، دراسة مقارنة تأثير مصادر الاسمنت على خصائصه الهندسية. 6th Conference of Building Materials and Structural Engineering, Faculty of Engineering At: University of Western Mountain – Gharyan, Libya
- [2]. M. Liska and A. Al-Tabbaa (2008), Performance of magnesia cements in pressed masonry units with natural aggregates: Production parameters optimization, Construction and Building Materials, 22, pp.1789–1797.

مقاومة الشد ما بين (0.641 – 1.792 MPa) لعمر ثلاثة أيام و (0.92 – 2.504 MPa) لعمر 7 أيام.



شكل 13. مقاومة الشد لعمر 3 أيام و 7 أيام لأنواع الاسمنت المختلفة

4. الخلاصة

نظرا لأهمية الإسمنت في صناعة الخرسانة في ليبيا والطلب المتزايد على استهلاكه، وكذلك لكثرة الأنواع التي يتم استيرادها في السنوات الأخيرة، فقد تم إجراء هذه الدراسة على عدد عشرة أنواع من الاسمنت المتوفر في السوق المحلي، منها ما هو مستورد ومنها ما يصنع محليا. وكانت هذه الدراسة تهدف إلى المقارنة بين هذه الأنواع والتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات. وبالتالي زيادة وعي المواطن وإرشاده إلى اختيار نوع الاسمنت الذي يضمن له جودة الخرسانة المصنعة. ومن نتائج التجارب المعملية التي تم إجرائها على عشرة أنواع من الاسمنت المتوفر في السوق المحلي الليبي البحث و بعد مناقشة هذه النتائج يمكن أن نستنتج التالي:

أولاً: الخواص الكيميائية:

- إن ارتفاع الفلورايد في الأنواع A، B، E عن الحدود يؤدي إلى زيادة في حجم الخرسانة وحدوث تشققات مع الزمن وتلف الخرسانة. إن ارتفاع اوكسيد الحديد في كلا من الأنواع C، G، J، عن الحدود يعطي الاسمنت اللون الرمادي الغامق ويزيد من C₄AF على حساب C₃A مما يؤثر في نقصان قوة الاسمنت وتلف الخرسانة حيث يؤثر C₄AF على تجمد الاسمنت. ان انخفاض ثنائي اوكسيد السليكون في كلا من الأنواع D، H، I، عن الحدود يؤثر على زيادة C₃S على حساب C₂S ودخوله في الحدود الحرجة فيؤثر على مقاومة الاسمنت.
- حقق النوع D أعلى مقاومة مبكرة وبالرجوع إلى التحليل الكيميائي تبين أنه يحتوي على أعلى نسبة من C₃S وهو المركب المسؤول عن ارتفاع المقاومة في الأعمار المبكرة.
- انخفاض اوكسيد الكالسيوم في كلا من الأنواع C، G، J، عن الحدود مما يؤثر على فقدان القوة للخرسانة.
- ارتفاع ثالث اوكسيد الكيريت في كلا من الأنواع G، H، I، J، عن الحدود، حيث سجلت هذه الأنواع أعلى قيم تمدد حسب إختبار لوشانتليه مما يؤثر على زمن الشك وعدم ثبات الاسمنت والذي يؤدي إلى احتمال حدوث تشققات في الخرسانة وفقدان القوة للأسمنت.
- النوع H سجل أكبر قيمة تمدد حسب اختبار لوشانتليه والسبب يمكن أن يعود لإحتوائه على أعلى نسبة من ثالث أكسيد الكيريت (SO₃) ومن المعلوم أن وجود هذا المركب وتفاعله مع C₃A يكون مصحوبا بزيادة حجمية.
- ارتفاع معامل الإنبعاث الجيري للأسمنت D (1.086) يدل على إن هذا النوع يتكون من سيليكات ثلاثي الكالسيوم فقط و هذا يتوافق مع نتائج التحليل الكيميائي و التي أظهرت احتواء هذا النوع على 82.46 % من مركب C₃S فقط. ارتفاع معامل الإنبعاث الجيري في الاسمنت عن الحدود المسموح بها يؤثر على تكوين الكلنكر المبكر للأسمنت وبالتالي عدم الحصول على خصائص الاسمنت المطابقة للمواصفات.
- انخفاض معامل السليكا في كلا من الأنواع A، C، D، F، G، H، I، وارتفاعه في النوع E عن الحدود مما يؤثر على تفاعلات

- [3]. M. Sidney and F.J. Young (1981), Concrete, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
- [4]. Adam M. Neville, J. J. Brooks (1987), Concrete Technology, 2nd Edition.
- [5]. American Society for Testing and Materials:
- [6]. ASTM C191-13 Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle.
- [7]. ASTM C150-02 Standard Specification for Portland cement.
- [8]. ASTM C114-00 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement.
- [9]. ASTM C184-94 Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement.
- [10]. ASTM C188-95 Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement.
- [11]. ASTM C187-11 Standard Test Method for Amount of Water Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement Paste.
- [12]. ASTM C151-00 Standard Test Method for Autoclave Expansion of Portland Cement.
- [13]. ASTM C109-02 Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars.
- [14]. ASTM C348-08 Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars.
- [15]. ASTM C190-00 Standard Test Method for Tensile Strength of Hydraulic Cement Mortars.