

تقييم محاجر الركام الناعم (الرمال) بمدينة مصراتة

م حاتم حسن الفصير
جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مصراتة-ليبيا
mmfellagh@gmail.com

أ.د مصباح مصطفى فلاق
كلية الهندسة، جامعة مصراتة، مصراتة-ليبيا
Engagma308@yahoo.com

طريق تكسير الصخور، أما الركام الصناعي فيتم الحصول عليه من النواتج الثانوية لمصانع الحديد والصلب في حالة خبث الحديد ومن إعادة تدوير منتجات اللدائن وغيرها [3]

تتواجد الرمال على هيئة رواسب هوائية رملية حيث تصنف هذه الرواسب من ضمن رواسب الزمن الجيولوجي الرابع، وهي تتألف من رواسب ريحية تظهر على شكل غطاءات رملية أو كتبان ساحلية. والكتبان عبارة عن تجمعات من الرمال تتفاوت ارتفاعاتها من أقل من متر واحد إلى عشرات الأمتار ومن أهم العوامل المؤثرة في نشأة ونمو الكتبان الساحلية:

- توفر الرمال حيث يعتمد تكوين ونمو الكتبان الساحلية على توفر كميات كبيرة من الرمال على الشاطئ ذات أحجام مناسبة، وتشكل المياه في السواحل التي تنتهي إليها مصدرًا هامًا من مصادر الرواسب اللازمة لنمو هذه الكتبان، وفي منطقة الدراسة نجد أن مصدر نمو هذه الكتبان يتمثل في الرمال التي توفرها عمليات التعرية البحرية.
- اتجاه الرياح السائدة في المنطقة وعلاقتها بنوعية خط الساحل.
- نسبة الرطوبة الجوية التي تؤدي زيادتها إلى جعل حبيبات الرمل أكثر قدرة على مقاومة نقلها بواسطة الرياح.
- طبيعة حبيبات الرمال من حيث الحجم فالرمال دقيقة الحبيبات يسهل نقلها بالرياح على عكس الرمال كبيرة الحبيبات.
- مدى تضاريس المنطقة الساحلية وما تحتويه من عوائق تضاريسية.

وبالنسبة لمنطقة الدراسة ومن خلال الصور الجوية نجد أن الكتبان الرملية تمتد بشكل مواز لخط الساحل. (شكل 1) يوضح مواقع الرواسب الهوائية الريحية في منطقة الدراسة [4,5].

2. استعمال الركام الخشن والناعم

يستعمل كل من الركام الناعم والخشن في عدة أغراض أهمها:

أ. الأعمال الخرسانية:

يستعمل الركام بنوعيه في إنتاج الخلطات الخرسانية المستعملة في عمليات الإنشاء المختلفة.

ب. صناعة الطوب الإسمنتي:

حيث يستخدم الركام مع الإسمنت والماء في تصنيع الطوب الإسمنتي، وقد تضاف بعض المواد الأخرى حسب الحاجة، ويوجد عدة أنواع منه مثل طوب الإسمنت والطوب المجوف والطوب المصمت وذلك حسب غرض الاستخدام أي قد يكون مجهز للحوائط الحاملة أو غير الحاملة.

ج. أعمال الرصف:

يدخل الركام الناتج من الكسارات في تكوين طبقات الرصف المختلفة، حيث يتم خلط تدرجات الركام المختلفة لتكوين طبقتي الأساس والمساعد بالإضافة إلى المواد الرابطة والماء لتكوين جسمًا متماسكًا ومطابقًا للمواصفات. ويخلط كذلك مع الإسفلت الساخن لتكوين الطبقة الرابطة وكذلك طبقة الرصف السطحية.

كما يستخدم الرمل في طبقات الأساس وذلك بعد تثبيته بالبيتمين، ولا يشكل تدرج الرمل أهمية كبيرة في هذه الحالة والصفة الأساسية الواجب

المُلخَص - اكتسب الإنسان على مر السنين خبرة من خلال معاشته المباشرة لظروف المجتمع وموارده المتاحة، ومن خلال هذه الخبرة المتوارثة مارس أساليب البناء المختلفة في الماضي مما جعل هناك تبايناً واضحاً في المواد المستخدمة في البناء.

ونظرًا للتطور السريع الذي تشهده البلاد في مجال الإنشاءات والطرق، فقد صار الاستخدام الأمثل لمواد الإنشاء في هذين المجالين يعتبر عاملاً اقتصادياً هاماً مما يفرض على المهندس أن يطور معرفته بالخواص الطبيعية والميكانيكية للمواد المستعملة لاستغلالها الأمثل وأن يكون على أعلى مستوى علمي وتقني ليساير هذا التطور السريع.

ويعتبر الركام بنوعيه أحد الأركان المهمة في أعمال الطرق والخرسانة و الردم حيث يشغل حوالي (70 - 80) % من حجم الخرسانة تبعاً لنوعيتها، والركام في الواقع لا يعد مادة خاملة فخواصه الطبيعية والميكانيكية وأحياناً الكيميائية يكون لها مفعولها وتأثيرها على أداء الخرسانة وجودتها، كما يمنح الركام الخرسانة فوائد ميكانيكية بالغة الأهمية ويساعد على ثباتها بدرجة أعلى ويحسن من تحملتها مع الزمن، بالإضافة إلى رخص تكلفة الركام مقارنة بالإسمنت.

هذه الدراسة العملية ركزت على أخذ عينات من الركام الناعم (الرمال) من ثمانية محاجر للركام الناعم بمدينة مصراتة لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية للتربة الرملية لمساعدة المهندس المصمم والمنفذ من استخدام هذه المواد الاستخدام الأمثل في أعمال الخرسانة والردم والرصف. وقد بينت الدراسة ان هناك تقارب في نتائج الاختبارات العملية للركام الناعم من حيث التصنيف لجميع المواقع وهذا راجع إلى التقارب في ظروف نشأة وتكوين الكتبان الرملية. كما بينت النتائج أن هناك اختلاف في مقدار زاوية الاحتكاك الداخلي ونسبة الامتصاص. بشكل عام نجد أن الركام الناعم لجميع المواقع جيد للإستخدام في أعمال الطرق والردم والأعمال الخرسانية عدا أرضيات الخدمة الشاقة.

الكلمات المفتاحية: محاجر، ركام ناعم، رمال، الردم، مصراتة .

1. مقدمة

يطلق مصطلح الركام على المواد الحبيبية الصلبة التي تستخدم في أعمال الرصف وأعمال الخرسانة والتي تشمل كسر الحجاره والحصى و الرمل، كما يدخل ضمنها الركام الصناعي الناتج من المخلفات الصناعية مثل خبث الحديد واللدائن وغيرها.

يشكل الركام حوالي (60 - 80)% من حجم الخرسانة ويساهم في تحمل الإجهادات المختلفة المؤثرة على المنشأ الخرساني، كما يؤثر تأثيراً قوياً في خواص الخرسانة ونسب خلطها وتكلفتها الاقتصادية [1].

كما يشكل الركام حوالي (70 - 75)% من الحجم الكلي لمكونات قطاع الرصف ويساهم في تحمل الإجهادات المختلفة التي يتعرض لها الرصف من خلال وجوده في طبقاته المختلفة، إذ يستخدم الركام بتدرجات معينة لتكوين طبقات الأساس أو الأساس المساعد الحبيبية والتي قد تكون معالجة ببعض المواد الرابطة مثل الجير أو الإسمنت أو الإسفلت. كما يستخدم في الخلطات الإسفلتية المكونة للطبقات الرابطة والسطحية وكذلك في الخلطات الخرسانية في حالة الرصف الصلب [2].

ويتم الحصول على الركام المستخدم في أعمال الإسفلت والخرسانة من مصادر طبيعية وأخرى صناعية، فالركام الطبيعي منه ما يوجد في ترسبات طبيعية على سطح الأرض مثل الحصى والرمل الموجود في مجارى الوديان وشواطئ البحار والأنهار، ومنه ما يتم الحصول عليه عن

استلمت الورقة بالكامل في 7 اغسطس 2016 وروجعت في 9 اغسطس 2016 وقبلت للنشر في 23 اغسطس 2016 ونشرت ومناحة على الشبكة العنكبوتية في 24 اغسطس 2016 .


3. منطقة الدراسة وعينات الركام الناعم

تقع مدينة مصراتة على خط طول ($15^{\circ}06'$) شرقاً ودائرة عرض ($32^{\circ}23'$) شمالاً وترتفع عن منسوب سطح البحر 15 متر وتبلغ مساحتها 71450 كيلومتر مربع، وتمتاز بترابيتها المورفولوجية حيث أن الجزء الأكبر منها عبارة عن سطح مستو، إلا أنه يوجد بها بعض المرتفعات التي تتكون من صخور الكالكارينيت (الهشم) والكثبان الرملية التي تعتبر أهم المظاهر الجيولوجية لمدينة مصراتة حيث كانت تعرف بـ (ذات الرمال)، وتغطي الصخور والرواسب السبخية والمائية السطح المستوي لمدينة مصراتة [4].


تم تجميع عدد ثمان عينات على طول الشريط الساحلي لمنطقة الدراسة وهى من الشرق إلى الغرب على الترتيب التالي:

- 1- الملايطة. 2- سورسعود. 3-الزروق. 4- الرملة.
- 5- المنقوش. 6- الخروبة. 7- السواوة. 8- أبوروية.

و(شكل 2) يوضح مواقع عينات الدراسة.



الشكل 1. يوضح مواقع الرواسب الهوائية الرياحية في منطقة الدراسة



توافرها هي نظافة الرمل وثباته بمعنى خواصه السطحية وشكل الحبيبية، وفي حالة عدم توافر هذه الخواص يمكن أن تخلط بحبيبات لها زوايا حادة مثل نواتج الكسارات (الكاولينا).

د. أعمال السكة الحديدية:

يستعمل الركام بنوعيه في تكوين قطاع التزليط أسفل عوارض السكة الحديدية، حيث يقوم بتوزيع الأحمال الناتجة من وزن السكة وحركة القطارات عليها توزيعاً منتظماً على سطح الأساس للسكة، كما يساعد على عمليات تصريف المياه وتثبيت عوارض السكة في مكانها.

هـ. تحسين خواص التربة:

يستخدم الركام في تحسين خواص بعض أنواع التربة، فالرمل يمكن أن يخلط مع التربة المراد تحسين خواصها كما انه يمكن استعمال الرمال لتكوين مرشحات الرمل (Sand Drain)، أو الخنادق الحبيبية مثلاً، أما الركام الخشن فيمكن الإستفادة منه في التحسين عن طريق أعمدة الحجر (Stone Columns).

ز. أعمال البياض

يخطط في أعمال

الشكل 2. يوضح مخطط مدينة مصراتة ومواقع تجميع عينات الدراسة

4. الاختبارات المعملية ونتائجها

ب. اختبار تحديد الوزن النوعي ونسبة الامتصاص (*Specific Gravity and Absorption Test*):

يحدد هذا الاختبار الوزن النوعي المشبع والظاهر والجاف، ويستعمل الوزن النوعي لحساب الحجم الذي يشغله الركام في مختلف الخلطات الخرسانية أو الإسفلتية، ويستعمل الوزن النوعي لحساب نسبة الفراغات للركام. هذا وتستعمل نسبة الامتصاص لبيان كمية الماء الذي يمتصها الركام. أجرى هذا الاختبار لعينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM - D854). (جدول 1) يوضح النتائج المتحصل عليها من هذا الاختبار.


ج. اختبار إيجاد كمية المواد الناعمة المارة من منخل رقم 200 بواسطة الغسيل (*Determination Of Fine Materials*):

يحدد هذا الاختبار كمية المواد الناعمة التي تمر من منخل رقم 200 (0.075 ملم) بطريقة الغسيل، حيث تغسل في هذه التجربة الأجزاء الطينية والأجزاء الأخرى، وتنفصل هذه المواد عن المواد الخشنة بشكل أكثر فاعلية من الفصل بطريقة التحليل المنخلي الجاف، ويجري هذا الاختبار قبل إجراء اختبار التدرج الحبيبي المذكور سابقاً. أجرى هذا الاختبار لعينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM - C117) (جدول 2) يوضح النتائج المعملية التي تم الحصول عليها:

انطلاقاً من أهمية الركام بنوعية واستعماله في الأعمال الخرسانية وأعمال الطرق، ونظراً لأهمية خواص الركام وتأثيرها الكبير في خواص الخرسانة وطبقات الرصف المختلفة تم تحديد مواصفات للركام المستعمل في الخرسانة وللركام المستعمل في أعمال الطرق، وبناءً على هذه المواصفات تم تحديد عدد من الاختبارات المعملية التي تعطى قيم لخواص الركام ومن ثم مقارنتها بهذه المواصفات لتحديد مدى صلاحية هذا الركام والوصول إلى الاستعمال الأمثل له. ومن أهم هذه الاختبارات المعملية التي أجريت ما يلي:

أ. اختبار التحليل المنخلي (*Sieve Analysis Test*)

يهدف هذا الاختبار إلى تحديد التوزيع الحجمي لحبيبات الركام، وتحديد التدرج للمواد المستعملة من أجل مقارنة هذا التدرج بالمواصفات كما أنها تعطى معلومات تساعد في ضبط جودة منتجات الركام المختلفة. ويتم من هذا الاختبار تحديد قيمة كل من معايير النعومة ومعامل الانتظام ومعامل الإنحاء للركام، وكذلك المقاس الإعتباري الأكبر للركام وتصنيف عينات الركام. أجرى هذا الاختبار لعينات الركام الناعم، وتم أخذ 500 جرام كوزن كلي للعينة لجميع عينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM D422 -). (شكل 3) يوضح النتائج المعملية المتحصل عليها من اختبار التدرج الحبيبي:



شكل 3. يوضح مقارنة تدرجات الركام الناعم مع الحدود الدنيا والعليا للمواصفات

جدول 1. يوضح قيم الوزن النوعي ونسبة الإمتصاص للركام الناعم

اسم الموقع	الوزن النوعي جاف (Gsd)	الوزن النوعي المشبع جاف السطح (Gssd)	النسبة المئوية للإمتصاص (%)
الملايطة	2.659	2.69	1.18
سورسعود	2.636	2.667	1.13
الزروق	2.649	2.678	1.08
الرملة	2.646	2.678	1.19
المنقوش	2.625	2.643	0.68
الخروبة	2.592	2.621	1.07
السواوة	2.629	2.654	0.98
أبورية	2.65	2.67	0.62

د. اختبار العلاقات الحجمية الكتلية (Volumetric Weight)

يحدّد هذا الاختبار وحدة الوزن والفراغات للركام، وتستهمل وحدة الوزن من أجل اختبار نسب الخلط في الخلطات الخرسانية. كما تستعمل لإيجاد العلاقة بين الكتلة والحجم لتسهيل عملية تحويل الكتلة إلى حجم وبالعكس في اتفاقيات الشراء. ويستعمل هذا الاختبار لتحديد نسبة الفراغات. أجرى هذا الاختبار لعينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM - C29) و(جدول 3) يوضح النتائج المعملية التي تم الحصول عليها:

هـ. اختبار القص المباشر (Direct Shear Test)


يجري هذا الاختبار لمعرفة مدى مقاومة التربة للقص والمتمثل في إيجاد قيمة التماسك وقيمة زاوية الإحتكاك الداخلي، وعند إجراء هذا الاختبار تم أخذ الكثافة الجافة 1.8 جم/سم³ والمحتوى المائي الأمثل 12% التي تم الحصول عليها من دراسات سابقة [6]. أجرى هذا الاختبار لعينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM - D3080) و(شكل 4) يوضح النتائج المعملية المتحصل عليها:

جدول 2. يوضح نتائج اختبار نسبة كمية المواد المارة من منخل 200 للركام الناعم

اسم العينة	وزن العينة جافة (gm)	وزن العينة جافة بعد الغسيل (gm)	نسبة المواد الناعمة (%)
الملايطة	300	285.26	4.91
سورسعود	300	298.80	0.40
الزروق	300	295.00	1.67
الرملة	300	294.54	1.82
المنقوش	300	297.74	0.75
الخروبة	300	292.32	2.56
السواوة	300	297.52	0.83
أبورية	300	289.04	3.65

جدول 3. يوضح نتائج اختبار العلاقات الحجمية للركام الناعم

اسم العينة	وحدة أوزان التربة جافة (KN/m ³)	وحدة أوزان التربة مشبعة (KN/m ³)	نسبة الفراغات
الملايطة	16.24	19.52	0.51
سورسعود	15.76	19.15	0.52
الزروق	17.39	20.70	0.51
الرملة	16.24	19.67	0.54
المنقوش	16.28	19.62	0.52
الخروبة	16.45	19.36	0.43
السواوة	15.25	18.78	0.56
أبورية	16.95	20.28	0.52



شكل 4. العلاقة بين الإجهاد الرأسي والإجهاد الأفقي للعينات المختبرة

3. نسبة المواد الناعمة لجميع العينات تقع ضمن المواصفات القياسية الليبية رقم 49 التي تنص على أن نسبة المواد الناعمة لا تزيد عن 4% باستثناء موقع الملايطة والذي يتعدى المواصفة بمقدار 0.9%، وبالتالي فإن جميع العينات يمكن استخدامها في الأعمال الخرسانية.

4. نسبة الامتصاص تتراوح من 0.62% إلى 1.19% وبمقارنة هذه النتائج مع المواصفات القياسية الليبية رقم 49 التي تنص على أن نسبة الامتصاص لا تزيد عن 3% نستنتج أن جميع العينات تقع ضمن المواصفات

5. الوزن النوعي المشبع جاف السطح يتراوح ما بين 2.621 – 2.678 وبمقارنة هذه النتائج مع المواصفات القياسية الليبية رقم 49 والتي تنص على أن الوزن النوعي المشبع جاف السطح (Gssd) يقع ضمن (2.5 – 2.7)، نستنتج أن جميع العينات تقع ضمن المواصفات.

6. وبمقارنة النتائج المتحصل عليها لنسبة المار من المناخل المستعملة مع حدود المواصفات القياسية الليبية رقم 49 نستنتج أن التدرج للعينات الثمانية تقع ضمن حدود مواصفات التدرج الناعم، وهذا التدرج غير صالح للإستخدام في أرضيات الخدمة الشاقة.

ب. اختبار القص المباشر:

جمعت نتائج اختبار صندوق القص المباشر لتحديد معاملات قوة القص والتمثلة في زاوية الاحتكاك الداخلي وقوة التماسك وأدرجت النتائج في (جدول 5). من النتائج الموضحة في الجدول 5 نجد أن قيمة قوة التماسك تساوى الصفر لجميع العينات وبذلك على أن العينات رملية رملية عديمة التماسك. بينما نجد أن قيمة زاوية الإحتكاك الداخلي تتراوح من 25 إلى 31.5 درجة، وتعتبر هذه النتائج متقاربة وجيدة من حيث مساهمتها في عملية مقاومة القص للتربة تحت تأثير الأحمال الواقعة عليها من مختلف المنشآت.

ج. نسبة تحمل كالفورنيا (CBR):

من المعلوم أن هذا الاختبار من الإختبارات الهامة التي تجرى على الركام الناعم لأنه يعطى وصف مبدئي لمقاومة الركام للأحمال المسطحة عليه، حيث أنه كلما زادت نسبة تحميل كالفورنيا (CBR) دل ذلك على زيادة مقدار قوة تحمل التربة، والجدول 5 يوضح نسبة تحميل كالفورنيا لعينات الركام الناعم. حيث بينت النتائج أن عينة السواوة هي أكبر تحميلية

و. اختبار نسبة تحمل كالفورنيا (CBR Test):

يحدد هذا الاختبار نسبة قوة تحمل كالفورنيا للتربة ولطبقات ما تحت الأساس للطرق بفحص عينات معملية مدموكة. ويعبر هذا الإختبار عن الحمل اللازم لغرز إبرة ذات قطر معين وبسرعة معينة في عينة التربة بمعرفة المحتوى المائي والكثافة، وعند إجراء هذا الإختبار تم أخذ المحتوى المائي الأمثل 12% الذي تم الحصول عليه من دراسات سابقة [6]. ويعطى هذا الإختبار معلومات عن مدى انتفاخ التربة ومقدار القوة المفقودة للتربة عندما تكون مشبعة بالماء. أجرى هذا الإختبار لعينات الركام الناعم حسب المواصفة (ASTM - D1883) و(شكل 5) يوضح النتائج المعملية المتحصل عليها.

5. تجميع وتحليل و مناقشة النتائج


في هذا البند تم تجميع وتحليل ودراسة النتائج المعملية المتحصل عليها والتي وردت في البند السابق؛ وذلك من خلال مقارنتها بالمواصفة القياسية الليبية "م ق ل 2002-49" ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية [7]. وكما ورد ذكره في البند الثاني حول استخدام الركام في كل من الأعمال الخرسانية والترابية وأعمال الطرق. سيتم مقارنة النتائج بالمواصفات القياسية الخاصة بأعمال الطرق.

أ. التدرج الحبيبي والوزن النوعي ونسبة الامتصاص للركام الناعم:

لأجل عملية المقارنة تم تجميع النتائج المعملية للاختبارات الثلاث وأدرجت النتائج في (جدول 4). من النتائج المتحصل عليها و المدرجة بالجدول 4 يمكن التوصل الى النتائج التالية:

1. تم تصنيف جميع عينات التربة حسب النظام العالمي الموحد على أساس تربة رملية فقيرة التدرج (SP) وعند التصنيف بنظام الأشتو وجد أن جميع العينات صنفت على أساس تربة رملية ناعمة (A-3).
2. معامل الانتظام يتراوح ما بين 1.41 إلى 2.21 وهذا يدل على أن التربة منتظمة التدرج [8] ويمكن استخدامها كمواد أولية في عملية البناء وأعمال الخرسانة نظراً لنظافتها وخلوها من المواد الطينية والعضوية، ويمكن استخدامها أيضاً في عمليات الردم خلف السدود الخرسانية نظراً لنفاذيتها الجيدة [9].

من العينات الأخرى يليها موقع الخروية، وأن باقي العينات متقاربة التحملية، وحيث أن أغلب قيم نسب تحمل كالفورنيا أكبر من 20% وبالتالي يمكن استخدامها بطبقة الأساس والأساس المساعد.



شكل 5. يوضح العلاقة بين الحمل والإختراق للعينات المختبرة

جدول (4) يوضح نتائج اختبار التدرج والامتصاص والوزن النوعي

العيينة	نسبة المواد الناعمة (%)	معامل الإنتظام	معامل النوعية	التصنيف حسب النظام الموحد	التصنيف حسب نظام الأشتو	الوزن النوعي (Gssd)	نسبة الامتصاص (%)
الملائطة	4.91	2.21	2.62	SP	A-3	2.69	1.18
سور سعود	0.4	1.44	3.10	SP	A-3	2.667	1.13
الزروق	1.67	1.51	2.94	SP	A-3	2.678	1.08
الرملة	1.82	1.88	2.85	SP	A-3	2.678	1.19
المنقوش	0.75	1.41	3.19	SP	A-3	2.643	0.68
الخروية	2.56	1.99	2.85	SP	A-3	2.621	1.07
السواة	0.83	1.79	2.76	SP	A-3	2.653	0.98
أبورية	3.56	1.76	2.86	SP	A-3	2.67	0.62

جدول (5) زاوية الإحتكاك وقوة التماسك ونسبة CBR لعيينات الركام الناعم

اسم العيينة	قوة التماسك	زاوية الإحتكاك (درجة)	CBR (%)
الملائطة	0	30	23.63
سور سعود	0	31	20.23
الزروق	0	28	19.29
الرملة	0	31	22.72
المنقوش	0	25	22.73

المراجع

- [1] أ.د. إبراهيم على الدرويش، د. عبدالوهاب محمد عوض، "الخلطات الخرسانية"، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان.
- [2] د. محمد عمران امبارك، د. محمد خليفة على، "هندسة الرصف"، الطبعة الأولى، منشورات مكتب البحوث والإستشارات الهندسية، 2003-2004 ف.
- [3] د. رويحي لطفى الشريف، "تصميم وإنشاء وصيانة رصفات الطرق الإسفلتية"، مطابع الإيمان، عمان الأردن، 1993 ف.
- [4] عمر الحمد على اعنينة، "جيومورفولوجية ساحل مصراتة فيما بين رأس الهنشير ورأس كارة"، كلية الآداب مصراتة، قسم الجغرافيا، رسالة ماجستير (غير منشورة)، 2007 ف.
- [5] خريطة ليبيا الجيولوجية 1:250000 - لوحة الخمس ش ذ (33 - 14) الكتيب التفسيري، مركز البحوث الصناعية، طرابلس ليبيا، 1975 ف.
- [6] ماجدة على المصرى، نجوى بشير التاجورى، "تحسين خواص التربة الرملية الناعمة لإستعمالها في عمليات التعلية والطبقة النهائية للردم"، كلية الهندسة مصراتة، قسم الهندسة المدنية، مشروع تخرج، ربيع 2006.
- [7] الهيئة القومية للبحث العلمى ليبيا، المركز الوطنى للمواصفات والمعايير القياسية، المواصفة القياسية الليبية "م ق ل 49-2002" ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية.
- [8] Fundamentals of Geotechnical Engineering By Braja M.Das, 2005.
- [9] Soil Properties Testing, Measurement and Evaluation By Cheny Liu and Jack B. Evett, 1984.