

# خواص الخرسانة الليفية العادية والعالية المقاومة

احمد جميل ابراهيم  
الجامعة المستنصرية ، قسم الهندسة المدنية  
العراق  
ajsse57@yahoo.com

عمر رمضان الزروق  
جامعة عمر المختار ، قسم الهندسة المدنية  
ليبيا  
omerezaroug@yahoo.com

تنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع. أولاً: ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول (3-8) مم وقطر (5-8) مم. ثانياً: ألياف صناعية مثل ألياف البولي بروبيلين والبوليستر والزجاجية وألياف التسليح من الكربون والزجاج والبولي إيثيلين. الجدول (1) يوضح الخواص النموذجية لمجموعة من الألياف التي تستخدم كمضافات للخرسانة مقارنة بخواص عجينة الاسمنت والخرسانة العادية [3].

ألياف البولي بروبيلين عبارة عن مادة بوليميرية تستعمل كمضافات للخلطات الخرسانية لتقليل ظاهرة التشققات والإنكماش اللدن بالإضافة إلى تحسين خواص السطح بعد التصلد ، فهي تزيد من مقاومة الإنجماد والذوبان للخرسانة بالإضافة إلى زيادة معيار المتانة. ألياف البولي بروبيلين مقاومة لأكثر المواد الكيميائية ودرجة الإنصهار للبولي بروبيلين عالية (165م<sup>0</sup>) مما يجعله قادراً على تحمل درجات الحرارة العالية (100 م<sup>0</sup>) لمدة قصيرة بدون أضرار بخواص الألياف [3]. تستخدم ألياف البولي بروبيلين في الخرسانة المسلحة في قشرة الركائز وألواح الإكساء والطوافات لمرسى الزوارق وقطع إنشآت الحواجز للمياه كمشتتات للطاقة المستعملة في جدران الموانئ والرش (وهو إحدى التطبيقات المستخدمة في تصليح الجدران بإستعمال ألياف البولي بروبيلين والإستغناء عن مشبك الحديد القابل للتآكل) [3]، وكذلك في خرسانة الأرضيات الداخلية ومواد الترميم و الخرسانات المطبوعة و الخرسانات مسبقة الصب والكباري [4].

الخرسانة تعتبر مادة قصفة ومقاومتها للشد ضعيف وللتحسين هذه الخاصية يتم إضافة الياف البولي بروبيلين بنسبة معينة الى مكونات الخلطة الخرسانية. اجريت العديد من الابحاث لدراسة تأثير اضافة الياف البولي بروبيلين على خواص الخرسانة. الكفري واخرون [5] وجد ان اضافة الياف البولي بروبيلين (طول 12 مم) بنسبة 0.15% الى الخرسانة العادية المقاومة تعطي زيادة ملحوظة في مقاومة الضغط والشد والانحناء. اظهرت نتائج جميل واخرون [6] بان اضافة الالياف (طول 6 مم) الى الخرسانة عالية المقاومة ادت الى تقليل الهطول وزيادة مقاومة الضغط ومقاومة الشد الانشطاري ولكنها لا تؤثر على مقاومة الانثناء. الزروق واخرون [7] وجد من خلال نتائج الاختبارات أن إضافة ألياف البولي بروبيلين (طول 6 مم) الى الخرسانة العادية المقاومة لا تؤثر على مقاومة الضغط ولكن تأثيرها كان ملحوظ على مقاومة الشد الإنشطاري.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إضافة ألياف البولي بروبيلين بنسب حجمية مختلفة من مكونات الخلطة الخرسانية (0 ، 0.1 ، 0.2 ، 0.3 ، 0.4)% على خواص الخرسانة العادية والعالية المقاومة (الكثافة الرطبة - الهطول - مقاومة الضغط والشد الإنشطاري - مقاومة الانثناء - مطرقة الارتداد - الذبذبات فوق السمعية).

المخلص—الخرسانة هي عبارة عن خليط غير متجانس من الاسمنت والماء والركام وتحتوي على بعض الفراغات الهوائية بنسب قليلة وبعض الاحيان وحسب متطلبات المنشأ والظروف الجوية تستخدم بعض الاضافات لتحسين قابلية التشغيل وزيادة المقاومة. وكذلك يمكن استخدام الالياف مع مكونات الخلطة الخرسانية لتحسين خواص وسلوك الخرسانة وتسمى في هذه الحالة بالخرسانة الليفية. إن إضافة الألياف إلى الخرسانة المسلحة أو عجينة الاسمنت يمكن أن تحسن العديد من الخواص الهندسية كمتانة الإتكسار ومقاومة الشد و الإنتشاء والكلل والصدم والبري. أن أكثر أنواع الألياف استخداماً هي تلك المصنوعة من الحديد والزجاج والبولي بروبيلين. الملدنات عادةً تستخدم لتقليل نسبة الماء إلى الاسمنت وبالتالي تساعد في الحصول على خرسانة عالية المقاومة ذات تشغيلية عالية. وقد ازداد استخدام هذا النوع من الخرسانة في جميع دول العالم ومن ضمنها الدول العربية لما لها من تأثير في تقليل المقاطع الخرسانية وزيادة تحملها بالإضافة إلى قابلية زيادة ارتفاع المباني. وتضاف الملدنات للخرسانة بنسب معينة قليلة من وزن الاسمنت.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير ألياف البولي بروبيلين بنسب حجمية مختلفة من مكونات الخلطة الخرسانية (0.1 ، 0.2 ، 0.3 ، 0.4) % على خواص الخرسانة الليفية العادية والعالية المقاومة (الكثافة الطرية - الهطول - مقاومة الضغط - الشد الإنشطاري - الانحناء ، بالإضافة إلى مطرقة الارتداد والموجات فوق السمعية). من خلال نتائج الاختبارات تبين أن إضافة ألياف البولي بروبيلين لا تؤثر على مقاومة الضغط ولكن تأثيرها يكون ملحوظ على مقاومة الشد الإنشطاري والانتشاء.

الكلمات المفتاحية: ألياف البولي بروبيلين، مقاومة الضغط ، مقاومة الشد الإنشطاري ، مقاومة الانحناء ، الهطول

## 1. المقدمة

إن إكتشاف الخرسانة المسلحة كمادة إنشائية أدى إلى تقدم كبير في إنشاء المباني السكنية والصناعية وخزانات المياه والجسور وغيرها. الخرسانة المسلحة لها مزايا عديدة منها: مقاومة ضغط جيدة مقارنة مع المواد الأخرى ، مقاومة عالية ضد تأثير المياه والحريق و مقاومتها تزداد بمرور الزمن بسبب التفاعل المستمر (الإمالة). ولكن من عيوبها مقاومتها للشد منخفضة وتساوي تقريباً عشر مقاومتها للضغط [1] مما يستدعي إستعمال حديد التسليح في مواضع الشد، مع مراعاة التوافق و الاتزان بين الإجهادات المتولدة في كل من الحديد والخرسانة [2]. ما يعيب الخرسانة المسلحة أيضاً هي المشاكل التي تحدث لها بمرور الزمن وأهمها خاصيتي الزحف والإنكماش وضعف مقاومتها لدرجات الحرارة العالية والصدمات وسرعة تأثرها بحركة الرطوبة [1]. وللتغلب على هذه العيوب يتم استخدام المضافات للخرسانة مثل الألياف فهي يمكن أن توفر طريقة ملائمة وعملية إقتصادية للتغلب على هذه النواقص. إن إضافة الألياف إلى الخرسانة المسلحة أو عجينة الاسمنت يمكن أن تحسن العديد من الخواص الهندسية كمتانة الانكسار ومقاومة الشد الانتشاء والكلل والصدم والصدمات الحرارية والبري ، إذ كان بالإمكان استغلال هذه الخواص بالإضافة إلى المزايا التي تضيفها الألياف في تقنيات التشييد أو التصنيع [3].

استلمت الورقة بالكامل في 6 اغسطس 2017 وروجعت في 18 اغسطس 2017 وقيلت للنشر في 21 اغسطس 2017 ونشرت ومتاحة على الشبكة العنكبوتية في 1 سبتمبر 2017

جدول 5. التحليل المنخلي للركام الخشن مقاس (20-5) مم

فتحة الغربال (مم)	1.18	2.36	4.75	9.5	14	19	(مم)
النسبة المئوية العابرة (%)	4.2	8.2	27.9	89.9	91	100	(%)
المواصفة (الركام مترج)	5 - 0	-	55 - 25	-	-	100 - 95	

جدول 6. نتائج الإختبارات الفيزيائية والميكانيكية للركام الخشن

الخواص	الخواص الفيزيائية	الخواص الميكانيكية
الإختبار	الوزن النوعي	الإمتصاص
النتائج	معدل التصادم	معامل التهشم
حدود المواصفة BS882:1992	النوع (%)	النوع (%)
النتائج	2.58	1.2
حدود المواصفة BS882:1992	2.7- 2.5	3 >
	22.7	20.7
	45 >	4 >

## د. ألياف البولي بروبيلين

استخدمت ألياف البولي بروبيلين (كثافتها 900 كجم/م<sup>3</sup>) وبطول 18 مم وقطر 18 ميكرون [4] كما هو مبين في الشكل (1).



شكل 1. ألياف البولي بروبيلين ذات طول 18 مم

## هـ. الملدن

استعمل ملدن فائق نوع سيكامنت 163 وهو عبارة عن سائل بني كثافته بحدود 1.2 كجم / م<sup>3</sup> [4] كما هو مبين في الشكل (2).



شكل 2. الملدن سيكامنت 163

## 3. الخلطات الخرسانية

صممت الخلطة الخرسانية بموجب الطريقة البريطانية [9] ومكونات الخلطة الخرسانية موضح بالجدول (7 و 8) حيث أضيفت ألياف البولي بروبيلين بنسب حجمية مختلفة من مكونات الخلطة الخرسانية (0.1 ، 0.2 ، 0.3 ، 0.4)%. تمت عملية الخلط داخل مختبر مواد البناء والخرسانة (قسم الهندسة المدنية - جامعة عمر المختار) بإستعمال خلاطة حوضية متنقلة سعة 56 لتر. كانت عملية الخلط بالنسبة للخرسانة العادية المرجعية (NF-0) التي لا تحتوي على أي نسبة من الألياف البولي بروبيلين بوضع الركام الخشن أولاً ثم يضاف الأسمنت ثم الركام الناعم ويخلط لمدة دقيقة

جدول 1. الخواص النموذجية لعجينة الاسمنت والخرسانة العادية والألياف [1]

المادة	الكثافة (كجم / م <sup>3</sup> )	معامل يونج (كبيكايوتن/م <sup>2</sup> )	مقاومة الشد (ميغانيوتن/م <sup>2</sup> )	الإستطالة عند الكسر (%)
الحديد	7860	200	3000-1000	3.5
شعيرات الزجاج	2700	80	2500	3.5
سليولوز	1500	40 - 10	500	-
الكربون (مقاومة عالية)	1900	230	2600	1
بولي بروبيلين	910	15 - 3	400	8
الأسبستوس (كريسوتايل)	2550	164	1800 - 200	3 - 2
بولي اثيلين ذو معامل عالي	960	40 - 15	400	4
عجينة الأسمنت البورتلاندي العادي	2200 - 2000	30 - 10	8 - 3	0.05 - 0.01
الخرسانة من الأسمنت البورتلاندي العادي	2300	40 - 30	4 - 1	0.005 - 0.015

## 2. المواد المستخدمة

## أ. الأسمنت

أستخدم الأسمنت البورتلاندي الإعتيادي المنتج من معمل أسمنت الفتاح الواقع في مدينة درنة ، خواصه الفيزيائية والميكانيكية موضحة في الجدول (2) ، علماً أنه مطابق للمواصفة البريطانية [8].

جدول 2. الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأسمنت البورتلاندي

الخواص	نتيجة الإختبار	المواصفة البريطانية
النعومة السطحية بطريقة Blaine (سم <sup>2</sup> /كجم)	3093	2250 <
ثبات الحجم بطريقة Le-chatelier (مم)	2.2	10 >
زمن الشك بطريقة Vicat (دقيقة)		
• الإبتدائي	129	45 <
• النهائي	164	600 >
الوزن النوعي	3.07	
مقاومة الضغط (نيوتن / م <sup>2</sup> )		
• 3 أيام	24.1	23 <
• 28 يوم	44.8	41 <

## ب. الركام الناعم

تم استخدام رمل صحراوي من منطقة خليج البمبة ، وأجريت عليه اختبار التدرج (جدول 3) والاختبارات الفيزيائية (جدول 4) وتبين أنه مطابق للمواصفة البريطانية [8].

جدول 3. التحليل المنخلي للركام الناعم

فتحة الغربال (مم)	0.15	0.3	0.6	1.18	2.36	4.75	(مم)
النسبة المئوية العابرة (%)	2.9	66.7	96.3	99.9	100	100	(%)
المواصفة (مترج)	15-0	70-5	100-55	100-70	100-80	-	

جدول 4. نتائج الاختبارات الفيزيائية للركام الناعم

نوع الإختبار	الوزن النوعي	الإمتصاص (%)	نسبة المواد الناعمة (%)
النتيجة	2.62	0.9	0.9
حدود المواصفة BS882:1992	2.7 - 2.5	3 >	4 >


## ج. الركام الخشن

استخدام الركام الخشن من منطقة تملو ذو مقاس أقصى (19) مم ، وأجريت عليه اختبار التدرج (جدول 5) والاختبارات الفيزيائية والميكانيكية وأتضح بأن عينة الركام مطابقة للمواصفات البريطانية [8].

## 5. النتائج والمناقشة

## أ. الهطول


من الشكل 3 نلاحظ إنه بتثبيت أوزان مكونات الخلطة الخرسانية للخرسانة عادية المقاومة (NF) وزيادة نسب ألياف البولي بروبيلين من 0.1 إلى 0.4 % إلى الخلطات الخرسانية تؤثر على تقليل قابلية التشغيل تدريجياً مقارنة بالعينة المرجعية (NF-0) وإن النسبة بين أعلى قيمة وأقلها حوالي (17%). ويرجع السبب إلى احتمالية تماسك العجينة الخرسانية مع زيادة نسب الألياف والتي بدورها تقلل من الهطول بالنسبة للخرسانة عالية المقاومة (HF) نلاحظ أنه عند إضافة ألياف البولي بروبيلين في الخلطات (HF-0.1 – HF-0.2 – HF-0.3 – HF-0.4) فإن الهطول لهذه الخلطات يقل تدريجياً بزيادة محتوى ألياف البولي بروبيلين في الخلطة مقارنة إلى العينة المرجعية (HF-0). وكان أقل هطول 110 مم هو للخلطة NF-0.4 والتي تحتوي على نسبة 0.4 % من ألياف البولي بروبيلين نسبة إلى الحجم الكلي للخلطة. وإن النسبة بين أعلى قيمة وأقلها حوالي (27%) ويفسر ذلك إلى السبب المذكور سابقاً. وإن السبب في تفاوت قيمة الهطول بين الخرسانة العادية والعالية قد يرجع إلى نسبة الملدن (2%) المضاف إلى مكونات الخلطة الخرسانية عالية المقاومة.



شكل 3. تأثير الألياف البولي بروبيلين على الهطول

## ب. الكثافة الرطبة

يلاحظ من الشكل 4 أن متوسط كثافة الخرسانة الطرية لثلاثة عينات لجميع الخلطات الخرسانية العادية والعالية المقاومة تتراوح ما بين (2340 – 2353 كجم/م<sup>3</sup>) و (2375 – 2387 كجم/م<sup>3</sup>) على التوالي، وإن النسبة بين أعلى القيم وأقلها حوالي (0.6%) و (0.5%). هذا يعني بأن الكثافة الطرية لم تتأثر بزيادة نسب الألياف في الخلطات وذلك لأن نسب ألياف البولي بروبيلين لا تتجاوز 0.4 % من الحجم الكلي لمكونات الخلطة الخرسانية ولخفة وزن الألياف.



شكل 4. تأثير الألياف البولي بروبيلين على الكثافة الرطبة

واحدة ثم يضاف الماء ويعاد الخلط لمدة دقيقتين أي أن الوقت الكلي للخلط هو 3 دقائق. أما في حالة الخلطات التي تحتوي على نسب مختلفة من ألياف البولي بروبيلين (NF-0.1 – NF-0.2 – NF-0.3 – NF-0.4) فإن عملية الخلط تتم بإضافة نصف كمية الماء ومن ثم تضاف كمية الألياف وبعد ذلك يتم إضافة الركام الخشن ثم الأسمنت ثم إضافة الركام الناعم ويتم الخلط لمدة نصف دقيقة بعد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من الماء، ويتم إعادة الخلط لمدة دقيقتين ونصف أي أن الزمن الكلي للخلط هو ثلاث دقائق. السبب في وضع الماء والألياف أولاً ذلك لمنع الألياف من التناثر لأن وزنها الخفيف سيجعله يطفو إلى الأعلى إذا أضيف بعد الماء وبذلك تضمن توزيع الألياف وانتشارها في الخليط بشكل منتظم [7]. أما بالنسبة للخلطة الخرسانية المرجعية عالية المقاومة (HF-0) والخلطات الخرسانية عالية المقاومة الحاوية على ألياف البولي بروبيلين (HF-0.1 – HF-0.2 – HF-0.3 – HF-0.4) فيتم الخلط بنفس عملية خلط الخرسانة العادية ولكن عند إضافة المياه في النهاية يتم خلط الماء بالملدن أولاً ثم يوضع مع الخليط ويخلط لمدة دقيقتين ويكون الوقت الكلي للخلط 3 دقائق.

بعد إجراء عملية الخلط يتم عمل اختبار الهطول ثم ينقل الخليط ليتم صبه ودمكه في القوالب خلال فترة زمنية قليلة. لكل خلطة خرسانية تم صب 3 مكعبات مقاس 10 سم و 3 أسطوانات قياس 20 x 10 سم و 3 عتبات بأبعاد (50 x 10 x 10) سم لتحديد مقاومة الضغط ومقاومة الشد الإنشطارية ومقاومة الانثناء بموجب المواصفات البريطانية [8]. تم معالجة جميع النماذج بموجب المواصفة البريطانية [8].

جدول 7. كمية مواد الخلطات الخرسانية للخرسانة العادية لكل (م<sup>3</sup>)

نوع الخلطة	أسمنت	بولي بروبيلين	ماء	ركام ناعم	ركام خشن
NF-0	410	0	205	518	1207
NF-0.1	410	0.9	205	518	1207
NF-0.2	410	1.8	205	518	1207
NF-0.3	410	2.7	205	518	1207
NF-0.4	410	3.6	205	518	1207

جدول 8. كمية مواد الخلطات الخرسانية للخرسانة عالية المقاومة لكل (م<sup>3</sup>)

نوع الخلطة	الاسمنت	الملدن	بولي بروبيلين	ماء	ركام ناعم	ركام خشن
HF-0	550	11	0	153	573	1073
HF-0.1	550	11	0.9	153	573	1073
HF-0.2	550	11	1.8	153	573	1073
HF-0.3	550	11	2.7	153	573	1073
HF-0.4	550	11	3.6	153	573	1073

## 4. الاختبارات المعملية

## أ. اختبارات الخرسانة الطرية

تم إجراء اختبار الهطول والكثافة الرطبة وفقاً للمواصفات البريطانية [6].


## ب. اختبارات الخرسانة المتصلدة

إجريت اختبارات مقاومة الضغط ومقاومة الشد الإنشطارية ومقاومة الانحناء بعمر 28 يوم طبقاً للمواصفات البريطانية [6] واختبار مطرقة الارتداد والموجات فوق السمعية وفقاً للمواصفات الأمريكية [10].

## ج. مقاومة الضغط

تعتبر مقاومة الخرسانة للضغط من الخصائص التي تتأثر بشكل كبير بنسبة ماء الخلط، حيث أنه إذا كانت هذه النسبة كبيرة سيؤدي إلى الحصول على عجينة مخففة عالية الانكماش وضعيفة، وبالتالي فإن الخرسانة الناتجة منخفضة المقاومة وقليلة التحمل للتغيرات المناخية.

الشكل 5 يوضح العلاقة بين نوع الخرسانة ومتوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات. من خلال دراسة تأثير النسب المختلفة لألياف البولي بروبيلين (0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4) على مقاومة الخرسانة للضغط، نجد أن لنسب الألياف تأثير غير ملحوظ على مقاومة الضغط. نلاحظ أيضاً من الشكل أن قيم متوسط مقاومة الضغط لجميع الخلطات الخرسانية العادية والعالية المقاومة تتراوح ما بين (50 – 51.8 نيوتن/مم<sup>2</sup>) و (81 – 82.1 نيوتن/مم<sup>2</sup>)، وإن نسبة الفرق بين أعلى القيم وأقلها حوالي (3.6%) و (1.6%) على التوالي. ويرجع السبب في ذلك إلى أن ألياف البولي بروبيلين ذات نزعة مضادة لإمتصاص الماء، وتعتبر هذه الصفة ذات فائدة في عملية الخلط حيث أن الألياف لا تحتاج إلى تماس طويل خلال عملية الخلط بل تحتاج فقط لأن توزع بصورة منتظمة داخل الخليط [3].



شكل 5. تأثير الألياف البولي بروبيلين على مقاومة الضغط

## د. مقاومة الشد الانشطاري

أثبتت التجارب العملية أن مقاومة الشد تتراوح تقريباً بين (7-14) % من مقاومة الضغط [1]. إن هذا الاختلاف الكبير بين مقاومة الضغط ومقاومة الشد يعود بشكل كبير إلى التشققات الشعرية الموجودة في الخرسانة، حيث إن هذه التشققات لا تؤثر بشكل ملحوظ في حالة المستويات المتوسطة من الإجهاد. عندما تكون الخرسانة تحت تأثير إجهاد الشد فإن توزيع الإجهاد على المقطع يتغير، وبما أن الشد لا يمكن أن ينتقل خلال التشققات كما هو الحال في حالة الضغط، فيكون تحمل المقطع للشد محصور في المنطقة غير المتشققة.

الشكل 6 يبين متوسط مقاومة الشد الانشطاري لثلاثة أسطوانات تم اختبارها لجميع الخلطات الخرسانية العادية والعالية المقاومة وكذلك نسبة الزيادة في مقاومة الشد الانشطاري للخلطات التي تحوي نسب من ألياف البولي بروبيلين. من الشكل نلاحظ إن تأثير نسب ألياف البولي بروبيلين على مقاومة الشد الانشطاري يختلف عن مقاومة الضغط، حيث أنه بزيادة نسب الألياف تزداد مقاومة الشد الانشطاري ولكن بزيادة بسيطة، وأن نسب الزيادة في العينات العادية والعالية المقاومة تتراوح ما بين (3 – 26) % و (8-30) % عن مقاومة الشد للخرسانة الغير حاوية على الألياف، على التوالي. قد يرجع السبب إلى زيادة الترابط بين مكونات الخلطة الخرسانية نتيجة الألياف والتي بدورها تقلل من اتساع التشققات، كلما بدأت التشققات الدقيقة جداً في التكون قابلتها الألياف لتسدها وتمنع تأثيرها وإيقاف تطورها.


## هـ. مقاومة الانثناء

الشكل 7 يوضح العلاقة بين نوع الخرسانة ومقاومة الانثناء. نلاحظ من الشكل أنه بزيادة نسب الألياف تزداد مقاومة الانثناء للخرسانة العادية (NF) والعالية (HF) بزيادة ملحوظة و تصل نسبة الزيادة إلى 14% و 21% على التوالي بإضافة 0.4% الألياف مقارنة بالخلطة المرجعية. إضافة ألياف البولي بروبيلين تعمل على زيادة الترابط بين مكونات الخلطة الخرسانية و تقوية إضافية ضد التشققات الداخلية مما أدى إلى زيادة مقاومة الانثناء. ازدادت مقاومة الانثناء للعينات عالية المقاومة عن العينات العادية المقاومة نتيجة إضافة الملدن. نوع الانهيار لجميع العينات كان قصفي ومفاجئ كما هو موضح بالشكل 8.


## و. مطرقة الارتداد

إختبار مطرقة الارتداد يعتبر من الإختبارات اللاإتلافية القليلة التي لاقت نجاحاً في تخمين مقاومة الخرسانة، ويعتبر مفيداً حيث إنه مقياس لتجانس الخرسانة في المنشأ أو في التصنيع. يساعد أيضاً على تحديد موعد رفع قوالب الخرسانة وتحديد موعد استخدام المنشأ. من العوامل التي تؤثر على دقة قياس مطرقة الارتداد هي نوع الإسمنت، محتوى الإسمنت، نوع الركام، نوع المعالجة و عمر الخرسانة، الدمك، نوع السطح، رطوبة السطح. شكل 9 يوضح جهاز مطرقة الارتداد المستخدم في الإختبار.

الشكل 10 يبين نتائج مقاومة الضغط المخمنة لمكعبات الخرسانة العادية باستخدام مطرقة الارتداد (متوسط 12 قراءات). نلاحظ من الشكل أن مقاومة الضغط المخمنة متقاربة لجميع العينات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن إختبار الارتداد باستخدام المطرقة يعتمد على صلابة السطح الذي ترتطم به المطرقة فقط.




شكل 6. تأثير الألياف البولي بروبيلين على مقاومة الشد الانشطاري



شكل 7. تأثير الألياف البولي بروبيلين على مقاومة الانثناء



شكل 11. اختبار الذبذبات فوق السمعية



شكل 12. تأثير الألياف البولوية بروبيلين على سرعة الذبذبات فوق السمعية

## 6. الإستنتاجات

من النتائج العملية المتحصل عليها للنماذج الخرسانية الحاوية على ألياف البولوية بروبيلين بنسب حجمية مختلفة من حجم مكونات الخلطة الخرسانية تبين ما يلي:

1. قابلية التشغيل المقاسة باختبار الهطول تقل تدريجياً بإضافة ألياف البولوية بروبيلين وذلك لتماسك مكونات الخلطة الخرسانية مع زيادة نسبة الألياف والتي بدورها تقلل من قيمة الهطول.
2. الكثافة الطرية للخرسانة العادية والعالية المقاومة تزيد بمقدار بسيط بزيادة نسبة ألياف البولوية بروبيلين.
3. إضافة ألياف البولوية بروبيلين أدى إلى تحسن بسيط في مقاومة الضغط، بينما تأثيرها ملحوظ على مقاومة الشد **الانشطاري و** مقاومة الانتشاء. ويرجع السبب إلى زيادة الترابط بين مكونات الخلطة الخرسانية نتيجة الألياف والتي تعمل على تأخر ظهور التشققات والتقليل من اتساعها.
4. قيم مقاومة الضغط المخمّنة باستخدام مطرقة الارتداد كانت متقاربة لجميع العينات، ويرجع السبب في ذلك لأن الاختبار يعتمد على صلابة السطح الذي ترتطم به المطرقة فقط.
5. سرعة الذبذبات لمكعبات الخرسانة العادية تزداد بزيادة بسيطة بإضافة الألياف وذلك لأن سرعة الذبذبات فوق السمعية يعتمد بشكل أساسي على كثافة الخرسانة.




شكل 8. العتبة الخرسانية (NF-0.2) بعد الفشل

## ز. الذبذبات فوق السمعية

يستخدم اختبار الذبذبات فوق السمعية في: تخمين مقاومة الضغط للخرسانة، قياس معايير المرونة للخرسانة، معرفة مدى تجانس الخرسانة، اكتشاف التشققات والفجوات بالخرسانة، تحديد درجة تلف الخرسانة، قياس عمق طبقة الخرسانة، تطور قيم مقاومة الخرسانة للضغط. العوامل التي تؤثر على دقة قياس سرعة الذبذبات فوق السمعية: نعومة السطح المختبر، نسبة الفجوات الهوائية، الشقوق، حديد التسليح، درجة حرارة النموذج، تأثير طول المسار، المواد المكونة للنموذج، محتوى الرطوبة [11]. شكل 11 يوضح جهاز الذبذبات فوق السمعية المستخدم في الاختبار. الشكل 12 يوضح تأثير نسب الألياف على سرعة الذبذبات فوق السمعية لمكعبات الخرسانة العادية المقاومة. نلاحظ من الشكل أن نتائج سرعة الذبذبات تزداد بزيادة بسيطة بإضافة الألياف وذلك لأن سرعة الذبذبات فوق السمعية يعتمد بشكل أساسي على كثافة الخرسانة (انظر الشكل 4) وعلى تأثير الركام. في هذه الدراسة تم استخدام نسبة ثابتة من الركام إلى الاسمنت (جدول 7) لذلك تعطي قيم شبة متساوية في النتائج.



شكل 9. اختبار مطرقة الارتداد



شكل 10. نتائج مقاومة الضغط المخمّنة للخرسانة العادية

(Building Research Establishment)", Department of the environment, London, HMSO, pp. 42.

10. American society for testing materials:

- ASTM C 597 – 1997: Test for pulse velocity through concrete.
- ASTM C 805 – 1997: Test for Rebound number of hardened concrete.

11. جميل ، احمد و الزروق ، عمر، (2013) "تخمين مقاومة الخرسانة باستخدام الطريقة المشتركة للاختبارات الا اتلافية" ، المؤتمر العربي الثاني عشر للهندسة الانشائية ، قسم الهندسة المدنية ، جامعة طرابلس ، طرابلس – ليبيا.

## BIOGRAPHY



Omer Ramadan Elzaroug  
1967, Al Bayda, Libya  
Associate Professor in Structures  
B.Sc. (1992) (Hons) Civil Engineering, Tripoli University, Tripoli – Libya  
MSc. (1999) Reinforced concrete, Concordia University, Montreal, Canada  
Reinforced concrete, Leeds University, Leeds – UK  
Reinforced Concrete, FRP reinforced concrete, Concrete materials Coordinator (2017), Engineering Unit for Laboratory Tests & Consultations

## شكر وتقدير

نتقدم بالشكر والعرفان للسادة الفنيين بقسم الهندسة المدنية: صالح مصطفى خليفة و محمد عبدالوهاب أدريس لما بذلوه من جهد ووقت لإتمام هذا المشروع. الدعم المقدم من كلية الهندسة – جامعة عمر المختار (البيضاء – ليبيا) هو أيضاً محل تقدير وإمتنان.

## المراجع

1. Neville, A. M., (1995), "Properties of Concrete", 4<sup>th</sup> Edition, Pitman Books Limited, London, UK.
2. Ferguson, P. M., (1981), "Reinforced Concrete Fundamentals", 4<sup>th</sup> Edition, John Wiley & Sons, New York, USA, pp. 724.
3. سوامي آر. إن. (1988) ، خرسانة مسلحة جديدة ، ترجمة د. محمد علي عبد الزروق الأوسي و باسل طه ناجي العلي ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، العراق ، عدد الصفحات 299.
4. Sika Egypt, (2006), "Construction Products Catalog", 11th Edition, El Abour, Egypt.
5. الكفري ، غسن و الصغير ، محمد و العقبى ، سارة (2016) ، "تأثير ألياف البولي بروبيلين على خواص الخرسانة الطرية والمتصلبة" ، المؤتمر الوطني السادس لمواد البناء والهندسة الانشائية ، كلية الهندسة ، جامعة الجبل الغربي ، غريان ، ليبيا ، ص 331 – 341.
6. جميل ، احمد و الزروق ، عمر (2016) ، "خواص الخرسانة عالية المقاومة الحاوية على ألياف البولي بروبيلين" ، المؤتمر الوطني السادس لمواد البناء والهندسة الانشائية ، كلية الهندسة ، جامعة الجبل الغربي ، غريان ، ليبيا ، ص 24 – 33.
7. الزروق ، عمر و جميل ، احمد (2013) ، " خواص وسلوك العتبات الخرسانية المسلحة التي تحتوي على ألياف البولي بروبيلين " ، المؤتمر العربي الثاني عشر للهندسة الانشائية ، جامعة طرابلس ، ليبيا ، ص 445 – 454.
8. British Standard Institution:
  - BS 12:1996: Specification for Portland cement.
  - BS812: Part2: 1995: Methods for determinations of density and absorption.
  - BS 812: Part 103: 1992: Method for determination of particle size distribution.
  - BS812: Part110: 1990: Method for determination of aggregate impact.
  - BS812: Part112: 1990: Method for determination of aggregate crushing value.
  - BS 1881: Part 102: 1983: Method for determination of slump.
  - BS 1881: Part 107: 1983: Method for determination of density of compacted fresh concrete.
  - BS 1881: Part 108: 1983: Method for making test cubes from fresh concrete.
  - BS 1881: Part 110: 1983: Method for making test cylinders from fresh concrete.
  - BS 1881: Part 111: 1983: Method for normal curing of test specimens (20°C Method).
  - BS1881: Part 116: 1983: Method for determination of compressive strength concrete cubes.
  - BS 1881: Part 117: 1983: Method for determination of tensile splitting strength.
9. Teychenne, D. C., Nicholls, J. C., Franklin, R. E. and Hobbs, D. W., (1988), "Design of normal concrete mixes